

PDEA Duschkantenecke

PROBAU PDEA Duschkantenecke ist eine beidseitigvliesbeschichtete, dauerelastische Dichtung aus einer Polyethylenfolie. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie z. B. die mineralische flexible Dichtungsschlämme und Dispersionsabdichtung.

Farbe	blau
Stärke	0,30 mm
Schenkellänge	120 mm
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Verwendung	Innen und Außen, Wand und Boden
EMC-Code	EC1 PLUS



Anwendung:

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen. Entspricht allen Beanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt.

Einsatz in Innenräumen nach DIN 18534. Im System mit den Verbundabdichtungen mit der PROBAU PFDS Flex-Dichtschlämme und dem PROBAU PDA Duschkantenschwamm geprüft.

Die Abdichtung von Balkonen, Loggien oder Laubengängen nach DIN 18531-5 AIV-F ist nur mit der PROBAU PFDS Flex-Dichtschlämme möglich.

Untergrund:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist je nach gewählter Abdichtung aufzubringen. Wird eine Grundierung verwendet, so muss diese durchgetrocknet sein. Danach wird die Fläche, auf der die PDEA Duschkantenecke eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.

Verarbeitung:

PROBAU PDEA Duschkantenecke wird in die frisch aufgebrachte Abdichtung eingelebt und angedrückt. Unebenheiten können mit einer Glatkelle angepresst werden. Anschließend 2 – 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei die Duschkantenecke vollflächig mit dem Material überarbeiten.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Lieferform:

1 Stück / Karton

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

PDEA Duschkantenecke

Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Hinweis:

Die Ecke ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau

