

PFFM Feuerfestmörtel

Hochwertiger Feuerfestmörtel zum Vermauern und Reparieren von Herden, Öfen, Kaminen, offenen Kaminen und Grillkaminen.

- Innen und außen verarbeitbar
- Wasserbedarf ca. 0,4-0,5 l / 2kg Gebinde
- Farbe grau
- Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C
- Temperaturbeständigkeit bis ca. 1000 °C
- Ergiebigkeit ca. 1,2 l / 2kg Gebinde
- Aufheizen nach ca. 24 Stunden

Anwendung:

Feuerfestmörtel eignet sich zur Ausmauerung von Feuerstellen und Heizgaszügen, zum Vermauern von feuerfesten Steinen, zum Einsetzen von Wandfuttern, zum Ausbessern kleinerer Schäden an feuerfesten Auskleidungen, zum Vermauern und Reparieren von Herden, Öfen, Kaminen, offenen Kaminen und Grillkaminen. Feuerfestmörtel ist ein hochwertiger Baustoff mit ausgesuchten Bindemitteln.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, eben, tragfähig, formstabil, sauber, öl- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Untergrund und Steine sind vorzunässen.

Verarbeitung:

Feuerfestmörtel mit ca. 0,4 – 0,5 l sauberem Wasser pro 2 kg-Gebinde unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Das Wasser ist dabei dem trockenen Material zuzufügen. Um die gewünschte Konsistenz einzustellen ggf. nachdosieren. Es ist darauf zu achten, dass nur saubere Gefäße und Werkzeuge benutzt werden. Bei der Verwendung als Reparaturmasse für kleinere Schadstellen ist der Wasserbedarf auf 0,3 – 0,4 l pro 2 kg-Gebinde zu reduzieren. Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen. Das frische Mauerwerk bzw. die frisch reparierten Stellen sind vor zu raschem Wasserentzug (z. B. Vermeidung von Zugluft oder Sonneneinstrahlung), Frost und Niederschlag schützen. Die Verarbeitungszeit bei + 20 °C beträgt je nach Untergrund ca. 30 – 60 Minuten. Bei nicht zu schnellem Anheizen kann schon nach ca. 12 Stunden, ansonsten nach 24 Stunden die gemauerte, reparierte Stelle in Betrieb genommen werden.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Auftragsdicke bzw. nach Steinformat.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Zusammensetzung:

hochwertige Bindemittel, mineralische Zuschlagstoffe

Lieferform:

2-kg-Beutel

Hinweis:

PFFM Feuerfestmörtel

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Hinweise auf der Verpackung beachten. Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601- 00
info@sievert.de
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau