

PFKXS Flexkleber schnell

Hochwertiger, schnell abbindender Fliesenkleber für Wand- und Bodenfliesen.

- C2FT gemäß DIN EN 12004
- Für Wand/Boden, innen und außen
- Für Fliese auf Fliese
- Für Fußbodenheizung
- Für die schnelle Verlegung und Reparatur
- Frost- und wasserbeständig nach Erhärtung

Anwendung:

Flexkleber schnell eignet sich für die Verklebung von Fliesen, Platten, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Klinkerplatten und Naturstein (außer Marmor) auf Beton, Putz, Estrich, Mauerwerk und Klinker. Als großformatige Fliesen können im Bodenbereich Formate von max. 1000 x 1000 mm verlegt werden. Hierbei sind erhöhte Anforderungen an die Ebenheit des Untergrundes sicherzustellen. Darüber hinaus ist er für die schnelle Verlegung und Reparatur keramischer Beläge auch in Kühlräumen und gewerblichen Nassräumen geeignet. Flexkleber schnell ist einsetzbar als Dünn- und Mittelbettmörtel im Innen- und Außenbereich. Flexkleber schnell ist ein hochwertiger, schnell abbindender Fliesenkleber. Er ist zementgebunden, hydraulisch erhärtend und zeichnet sich durch seine schnelle Begeh- und Verfugbarkeit aus. Nach Erhärtung ist der Fliesenkleber wasserfest, witterungs-, wärme- und frostbeständig. Flexkleber schnell ist chromatarm. C2 FT gem. DIN EN 12004.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, trocken, sauber, öl-, anstrich- und staubfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Glatte nichtsaugende Untergründe (z. B. alter Fliesenbelag) sind im Vorfeld gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Eine Vorbehandlung mit PROBAU PQG Quarzgrund wird empfohlen. Bei sehr saugfähigen Untergründen wie Porenbeton, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten sowie Estrichen aus Magnesit/Anhydrit und Holzuntergründen ist eine Vorbehandlung mit der PROBAU PUNG Universalgrundierung erforderlich. Geringe Unebenheiten können mit dem Fliesenkleber ausgeglichen werden. Nicht geeignet sind unebene, flexible und durch Feuchtigkeit verformbare Bauteile, wie z. B. Holz und mürbe Putze.

Verarbeitung:

Flexkleber schnell mit ca. 2,5 l sauberem Wasser pro 10 kg-Gebinde unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nicht mehr Mörtel anmischen als Fliesen in 30 Minuten verlegt werden können. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals aufrühren und anschließend verarbeiten. Der Verlegemörtel wird mit einem geeigneten Zahnpachtel auf den Untergrund aufgetragen und gleichmäßig durchgekämmt, so dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Die Flächen dürfen jeweils nur so groß sein, dass die Fliesen innerhalb der offenen Zeit – also vor der Hautbildung – in ein pastöses Klebbett eingelegt werden können. In den Fugen ausgetretenen Verlegemörtel sofort mindestens auf Fliesendicke auskratzen. Nach einer Abbindezeit von ca. 2 Stunden kann der Fliesenbelag verfugt werden. Bei großformatigen Fliesen und Platten und/oder größeren Materialschichtdicken des Klebemörtels sind längere Trocknungszeiten einzuplanen.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen. Frisch verklebte Flächen vor zu raschem Wasserentzug (z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Zugluft), Frost und Niederschlag schützen.

PFKXS Flexkleber schnell

Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 30 Minuten. Je nach Temperatur ist der Fliesenbelag nach ca. 2 Stunden begeh- und verfugbar.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat bzw. Auftragsdicke (Zahnung):

Format	Zahnung	Verbrauch
Fliesen	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²
Profilierte Rückseite	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m ²
Als Mittelbettmörtel	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m ²

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Zusammensetzung:

Zement, Zuschläge, Zusatzstoffe

Lieferform:

10-kg-Beutel

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Sicherheitshinweise auf dem Sack beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sievert Baustoffe SE & Co. KG
 Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
 Tel.: 0541 601- 00
info@sievert.de
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
 Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
 Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau