

## Parkett-/Laminat-Fugendicht 310 ml

Gebrauchsfertiger, silikonfreier und schleifbarer Dichtstoff zur Abdichtung von Parkettfugen im Innenbereich. Lösemittelfrei.

### Verwendungszweck:

Zum Abdichten von Anschlussfugen an Parkettböden, an Türzargen sowie zur Versiegelung von Parkettbewegungsfugen. PROBAU Parkett-/Laminat-Fugendicht kann auch als Kleber für Holz und ähnlich saugende Untergründe verwendet werden. Die ausgehärtete Masse ist überstreichbar und kann mit handelsüblichen Parkettversiegelungsprodukten nachbehandelt werden.

**Hinweise:** Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

### Verarbeitung:

Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden. PROBAU Parkett-/Laminat-Fugendicht kann mit einer Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeitet werden. Fugendichtstoff hohlraumfrei in die Fuge einspritzen. Tiefere Fugen mit geeignetem Schaumstoffmaterial hinterfüllen. Der Dichtstoff kann vor einer Hautbildung mit einem geeigneten Werkzeug geglättet werden. Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe verzögern die Aushärtung. Überschüssigen Dichtstoff und Klebbänder sofort nach dem Glätten entfernen. Ausgehärtete Fugenmassen können nur noch mechanisch entfernt werden. Gleiches gilt für Werkzeuge.

**Hinweise:** Nicht geeignet für Unterwasser- und Dehnungsfugen. Nicht geeignet für Marmor- und Naturstein.

### Untergrund:

Die Untergründe müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

**Hinweis:** Haftungsabweisende Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Teflon und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Keine Haftung auf Glas und Metall.

### Verbrauch:

Ausreichend für ca. 12 m bei einer Fugendimension von 5 x 5 mm

### Verarbeitungs- / Aushärtungszeiten, - temperaturen:

+5°C bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). Aushärtung: 1-2 mm/pro Tag (durch Abgabe von Wasser)

### Hautbildungszeit:

Nach ca. 10-15 Min.

### Temperaturbeständigkeit:

ca. -20°C bis +80°C.

### Brandverhalten:

Klasse E

### Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei

### Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.



## Parkett-/Laminat-Fugendicht 310 ml

**Gebinde:**  
310ml Kartusche

**Farbtöne:**  
Buche, eiche, ahorn, esche, wenge, dover

**Entsorgung:**  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können bei den örtlichen Problemmüll-Entsorgungsstellen abgegeben werden. AVV-Abfallschlüssel 080410

**Sicherheitshinweise:**  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trocknung gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. Kann Spuren von Isothiazolinonen enthalten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Beratung unter Service-Hotline: +49 541 601-601. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Hinweis:**  
Masse solange vor Auswaschungen schützen, bis sie im Oberflächenbereich abgebunden ist.  
Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.  
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück  
Tel.: 0541 601-01  
Fax: 0541 601-853  
[info@sievert.de](mailto:info@sievert.de)

Weitere Auskünfte durch:  
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

**Parkett-/Laminat-Fugendicht 310 ml**