

PSZ Schnellzement

Nach wenigen Minuten belastbarer Zementmörtel für die schnelle Reparatur und Sofortmontage.

- Sehr hohe Frühfestigkeit
- Körnung 0-1 mm
- Wasseranspruch 0,18 l/ Kg
- Brandverhalten A1 (nicht brennbar)
- Verarbeitungszeit 3-8 Min.
- Druckfestigkeit \geq 20 N/mm²
- Innen und außen verarbeitbar.



Anwendung:

PROBAU Schnellzement ist ein hochwertiger schnell abbindender Zementmörtel, erreicht eine hohe Festigkeit und ist in wenigen Minuten belastbar. Nach Aushärtung ist der Schnellzement wasserfest und frostbeständig. Zum schnellen und sicheren Verdübeln und Befestigen von z.B. Regalen, Dübeln, Lampen sowie für eilige Reparaturarbeiten an Beton. Auch zum Stopfen von Wasserdurchbrüchen in Wänden einsetzbar. Dieses Produkt ist chromatarm.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, saugfähig und griffig sein. Lose Teile entfernen. Den Untergrund nach Vorbehandlung reinigen. Gut vornässen.

Verarbeitung:

PROBAU Schnellzement in einem Gummibecher o. ä. möglichst zügig in abgemessener Wassermenge (ca. 0,18 l/kg) einrühren bis eine knotenfreie und homogene Masse entsteht. Untergründe sind vorzunässen. Schnellzement in die vorgesehenen Löcher hineindrücken und Dübel sofort in die endgültige Position bringen. Beim Einbringen des Zementmörtels ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Im Außenbereich verarbeiteten Schnellzement vor eindringender Feuchtigkeit z. B. durch Abdeckungen schützen. Nicht mehr Zement anrühren als in der angegebenen Zeitspanne verarbeitet werden kann. Angesteifter Zement sollte nicht mehr verwendet werden. Schnellzement darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium (Korrosionsgefahr) gebracht werden. Arbeiten nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +30 °C ausführen.

Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Die Verarbeitungszeit bei + 20 °C beträgt ca. 3 – 8 Minuten. Bereits nach wenigen Minuten ist der PROBAU Schnellzement belastbar.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach dem jeweiligen Anwendungsfall.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

1-kg-Becher
5-kg-, 10-kg-Beutel

PSZ Schnellzement

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Gebindeaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau