

PSAD PROBAU Spezialabdichtung Wand + Boden

Dichtungsmörtel und Haftbrücke zur Anwendung unter PROBAU Steinchenteppich.

- Zementäre Spezialabdichtung
- Innen und außen verarbeitbar
- Für Wand und Boden
- Streich- und Spachtelfähig
- Verarbeitungszeit ca. 45 Min bei 20°C.
- Wasserbedarf ca. 1,8 l / 6 kg Gebinde
- Trockenschichtdicke $\geq 2\text{mm}$

Anwendung:

Dichtungsmörtel und Haftbrücke zur Anwendung unter PROBAU Steinchenteppich. Für Wand und Boden, innen und außen. Insbesondere in Feucht- und Nassräumen zu verwenden. Verwendung als Haftbrücke bei nichtsaugenden Untergründen (z. B. alte Fliesen).

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, staubfrei und frei von anderen haftungsmindernden Stoffen sein. Bei nichtsaugenden Untergründen (z. B. Fliesen, glatt geschalter Beton) PROBAU Spezialabdichtung zunächst mit der Glättkelle knirsch auf den Untergrund aufziehen (aufkratzen). Dadurch wird ein hoher Haftverbund erzielt. Stark saugende Untergründe zuvor vornässen. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.

Verarbeitung:

In ein sauberes Gefäß ca. 1,8 l sauberes Wasser vorgeben, dann den Beutelinhalt (6 kg) zugeben und mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten erneut aufrühren bis ein klumpenfreier, pastöser Mörtel entsteht. Der Auftrag als Abdichtung erfolgt in 2 Lagen mit Quast oder Glättkelle. Nach dem Auftrag der 1. Lage (ca. 2 mm Nassschichtdicke) ist eine Trockenzeit von mind. 8 Stunden einzuhalten. Danach die 2. Lage in einer Nassschichtdicke von 1-2 mm auftragen. Die Gesamttrockenschichtdicke darf 2 mm nicht unterschreiten. Die Abdichtung ca. 2 bis 3 Tage durchtrocknen lassen, bevor PROBAU Steinchenteppich aufgetragen wird. Frisches Material bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Bei nichtsaugendem Untergrund PROBAU Spezialabdichtung knirsch mit der Glättkelle aufkratzen (Kratzspachtelung), um eine Kontaktschicht herzustellen.

Arbeiten nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +30 °C ausführen.

Verbrauch:

Als Abdichtung: 6 kg PROBAU Spezialabdichtung ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

6-kg-Beutel

PSAD PROBAU Spezialabdichtung Wand + Boden

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601- 00
info@sievert.de
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau