

PSTT PROBAU Steinchentepich

Natursteinkörnungen zum Einsatz für PROBAU Steinchentepich.

- Innen und außen verarbeitbar
- Lösemittelfrei
- Im nicht erhärteten Zustand vor Wasser schützen
- Nicht für den Dauernassbereich (z.B. Dusche) geeignet
- Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C
- Körnung 2-4 mm
- pH-Wert ca. 9,5
- Dichte ca. 2,7 g/cm³

Anwendung:

Durch Mischen mit PROBAU Bindemittel Boden bzw. PROBAU Bindemittel Wand entsteht ein lichtechter und abriebfester Belag. Für Wand- und Bodenbereich innen und außen. Die Natursteinkörnungen sind künstlich gerundet, gewaschen und getrocknet und ermöglichen so eine besonders leichte Verarbeitung. Alle Natursteinkörnungen sind komplett durchgefärbt. Sie sind farbstabil und witterungsbeständig. PROBAU Steinchentepich ist in vier unterschiedlichen Farben verfügbar. Bei größeren Flächen nur Eimer einer Chargennummer verwenden. Bei unterschiedlichen Chargennummern die Inhalte der Eimer miteinander vermischen, damit keine partiellen Farbunterschiede auftreten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser auf dem Untergrund bildet. Dieser Wasserfilm muss restlos getrocknet sein. Bindemittel reagieren mit Feuchtigkeit.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung als Bodenbelag den Inhalt komplett mit PROBAU Bindemittel Boden mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Für die Verarbeitung als Wandbelag den Inhalt komplett mit PROBAU Steinfest Wand und PROBAU Bindemittel Wand intensiv vermischen. Werkzeuge nach der Verarbeitung sofort entsprechend reinigen.

Verbrauch:

20 kg PROBAU Steinchentepich bei ca. 8 mm Schichtdicke ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung:

trocken und sachgerecht.

Lieferform:

Marmorkiesel braun gemischt:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel beige:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel grau:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel nebelgrau:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer

PSTT PROBAU Steinchentepich

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601- 00
info@sievert.de
www.sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau