

## PWFS Wand- und Flächenspachtel

Leicht verarbeitbarer Zementspachtel zum Glätten von Unebenheiten und zum Schließen von Löchern und Ausbrüchen. Innen und außen verarbeitbar.

- M 10 in Anlehnung an DIN EN 998-2
- Körnung 0 – 0,6 mm
- Farbe Naturweiß
- Frostsicher

### Anwendung:

Wand- und Flächenspachtel ist geeignet als Glättspachtel auf allen mineralischen Untergründen, zum Ausbessern und Verfüllen von Löchern und Ausbrüchen und zum Verschließen von Rissen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus eignet er sich zum Montieren von Halterungen, zum Basteln und Modellieren.

Wand- und Flächenspachtel ist ein hochwertiger Glätt- und Verfüllspachtel. Er ist zementgebunden und hydraulisch erhärtend.



### Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig sauber sowie fett- und staubfrei sein. Lose, nicht haftende Teile sind zu entfernen. Vor Verarbeitung Untergründe annässen. Stark saugende Flächen sind vorab mit PROBAU PUNG Universalgrundierung zu streichen.

### Verarbeitung:

1 kg Wand- und Flächenspachtel wird in ca. 0,2 l sauberes Wasser eingestreut und unter ständigem Rühren mittels Kelle oder Bohrmaschine zu einer pastösen, knollenfreien Masse angerührt. Der Auftrag erfolgt sofort nach dem Anmischen mit einer Kelle oder einem Spachtel. Übergänge sind mit einem feuchten Pinsel zu verstreichen. Es sollte nur so viel Material angerührt werden, wie in ca. 30 Minuten verarbeitbar ist. Nach Erhärtung des Spachtels lässt sich dieser dübeln.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Unterrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen. Den frischen Spachtel vor zu raschem Wasserentzug (z. B. Vermeidung von Zugluft und Sonneneinstrahlung), Frost und Niederschlag schützen.

Die Verarbeitungszeit bei + 20 °C beträgt ca. 30 Minuten. Zur vollständigen Aushärtung benötigt der Spachtel pro mm Auftragsdicke einen Tag.

### Verbrauch:

Pro Millimeter Auftragsdicke werden je m<sup>2</sup> Fläche ca. 1,4 kg Trockenmörtel benötigt. Der Verbrauch variiert je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsdicke.

### Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

### Zusammensetzung:

Zement, Zuschläge, Zusatzstoffe

### Lieferform:

5-kg-, 10-kg-Beutel

## PWFS Wand- und Flächen spachtel

### Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück  
Tel.: 0541 601-01  
Fax: 0541 601-853  
[info@sievert.de](mailto:info@sievert.de)

Weitere Auskünfte durch:  
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462  
Produktdatenblätter unter [sievert.de/tec-doc-probau](http://sievert.de/tec-doc-probau)