



Universalgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe

- speziell für Großformate auf Calciumsulfat-Estrich
- wasserverdünnt und unverdünnt anwendbar
- zur besseren Arbeitskontrolle pigmentiert
- lösemittelfrei und geruchsarm

Siegel:



Ist in folgenden Systemen enthalten:



Anwendungen

- im bauaufsichtlich geprüften System P-1203/388/21 MPA-BS mit strasser Abdichtung DICHT DA-P Dispersionsabdichtung Premium
- zur Regulierung des Saugverhaltens von mineralischen Untergründen
- zur Verbesserung des Haftverbundes
- unter keramischen Fliesen-, Platten- und Naturwerksteinbelägen, Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen einsetzbar
- auf saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen und außen

Eigenschaften

- sehr emissionsarm EC 1^{PLUS} gemäß GEV-EMICODE
- verbessert die Haftung
- pigmentiert

Zusammensetzung

- Polymerdispersion





Untergrund

Geeignete Untergründe

- Zementestriche, beheizt und unbeheizt
- Calciumsulfatestriche, beheizt und unbeheizt
- SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen, Bodenspachtelmassen
- Gussasphaltestriche
- Magnesit-Estriche
- Beton
- Porenbeton
- Kalksandstein
- Kalk-, Kalkzement- oder Zementunterputze
- Gips- oder Gips-Kalkputze
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Holzuntergründe
- fest haftende keramische Beläge

Beschaffenheit / Prüfungen

- Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfähig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und Sinterschichten sein.
- Die Belegereife des Untergrundes muss, abhängig vom nachfolgenden Oberbelag, vor dem Grundieren erreicht sein.
- Hinweis: auf Calciumsulfatestrichen dürfen Fliesen- und Naturwerksteinbeläge bis zu einer Fläche von $\leq 1,44 \text{ m}^2/\text{Fliese}$ und einer Kantenlänge von $\leq 120 \text{ cm}$ in der Kombination mit der strasser Grundierung PRIM UG-P Universalgrundierung Premium und den strasser Fliesenklebern FLEX FKT Flexkleber Turbo oder FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell verlegt werden. Zum Ausgleichen auf Calciumsulfatestrichen ist die Kombination mit der strasser Grundierung PRIM UG-P Universalgrundierung Premium und den strasser Ausgleichsmassen PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell oder PLAN AS-S Ausgleichsspachtel schnell möglich.

Vorbereitung

- Haftungsmindernde Schichten und Verunreinigungen, z. B. Staub, Sinterschichten, Ausblühungen oder Trennmittelrückstände mit geeigneten Maßnahmen sorgfältig entfernen.
- Ggf. ist der Untergrund mechanisch durch Schleifen oder Fräsen vorzubereiten.
- Hydrophobierte keramische Beläge sind vor der Grundierung mechanisch anzuschleifen.

Verarbeitung

Temperatur

- Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter $+5 \text{ °C}$ und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über $+35 \text{ °C}$, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung

- Vor Gebrauch im Originalgebinde gut schütteln.





Auftragen

- Produkt mit geeignetem Werkzeug, z. B. Rolle, Pinsel, Bürste oder Spritze gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und einarbeiten.
- Im Bodenbereich Pfützenbildung vermeiden.
- Auf zementären Untergründen kann das Produkt, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, im Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:3 mit sauberem Leitungswasser verdünnt werden.
- Auf Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten wird das Produkt unverdünnt aufgetragen.
- Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Auftrag "frisch in frisch" erforderlich sein, sobald der vorangegangene Auftrag in den Untergrund eingezogen ist.

Trocknung / Erhärtung

- Trocknungsdauer: ca. 2 bis 3 Stunden auf zementären Untergründen, ca. 6 bis 8 Stunden gipshaltigen Untergründen
- Die Trocknung ist abhängig von der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern, hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleunigen die Trocknung.
- Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Werkzeugreinigung

- Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

- Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

Lieferform

- 1 l/Flasche
- 5 l/Kanister
- 10 l/Kanister

Lagerung

- Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.
- Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

Verbrauch

- Verbrauch: ca. 0,1 – 0,2 l/m² pro Anstrich
- Die Verbrauchsmenge ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds und des Auftragsverfahrens. Genauen Wert durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.



Technische Daten

Farbe	grün pigmentiert
Dichte	ca. 1,02
pH-Wert	9 – 10
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Trocknungsdauer	ca. 2 – 3 Stunden auf zementären Untergründen, ca. 6 – 8 Stunden auf gipshaltigen Untergründen

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Sicherheit

- Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.
- Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.strasser-systeme.de.

GISCODE

- M-GF01 (Grundanstrichstoffe, farblos, wasserverdünnbar)

Entsorgung

- Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
- Flüssige Produktreste können gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen) entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.