

Zaprawa murarka na bazie wapna hydraulicznego NHL 5

zaprawa murarska M2,5 (90d) wg EN 998-2
NM II wg DIN 20000-412

- dopasowana zdolność zatrzymywania wody



ZASTOSOWANIE

- do murowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
- do renowacji murów, np. z kamienia naturalnego i cegły
- zaprawa może być dostosowana na specjalne zlecenie tak, aby jej skład (wielkość ziarna, kolor itp.) był podobny do starego historycznego muru
- dostępny także w wariantcie dla zwieńczeń murów z podwyższoną przyczepnością do boków i zredukowaną absorpcją wody (Wartość abs.wody ok. 2,0 kg/(m²h^{0,5})

WŁAŚCIWOŚCI

- mineralna
- łatwa obróbka
- dostępna również w wersji barwionej po uzgodnieniu, z dodatkiem kolorowych piasków i/lub farb na bazie tlenku żelaza

SKŁAD

- naturalne wapno hydrauliczne NHL 5 zgodnie z EN 459-1
- kruszywo sortowane zgodnie z normą EN 13139

PODŁOŻE

Stan podłoża	■ Elementy murowe i podłoże muszą być mocne, nośne, nieprzemarznięte i wolne od pozostałości zmniejszających przyczepność. ■ Brzegi spoin muszą być zabezpieczone przed mrozem, suche, wolne od oleju, farby i pyłu oraz wolne od miękkich i luźnych pozostałości zaprawy.
Przygotowanie	■ Zaleca się czyszczenie krawędzi spoiny pod wysokim ciśnieniem lub strumieniem wody. ■ Kamienie przeznaczone do murowania muszą być wstępnie zwilżone w zależności od ich nasiąkliwości. ■ Podczas obróbki wstępnej powierzchni, należy wziąć pod uwagę różną chłonność materiałów. Obserwując zdolność absorpcji wody, obróbka wstępna powinna być dostosowana do warunków. Na przykład może się zdarzyć, że mniej chłonny kamień (np. granit) ma niskie zapotrzebowanie na wodę, ale zaprawa w spoinie jest bardzo chłonna. Jeśli nie zostanie ona dostatecznie zwilżona przed spoinowaniem, z nowo nałożonej zaprawy odciągana będzie zbyt duża ilość wody. Prowadzi to do słabego wiązania i zmniejszonej wytrzymałości spoiny. Dotyczy to również spoinowania wielowarstwowego, ze względu na spoiny o głębokości ponad 2 cm.

OBRÓBKA

Temperatura	■ Nie nakładać i nie pozostawiać do wyschnięcia/wiązania w temperaturach powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnie nagrzanych podłożach i/lub silnym wietrze.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Mieszać suchą zaprawę w mieszarce ciągłej, wolnospadowej z czystą wodą przez maksymalnie 2 do 3 minut w celu zapewnienia konsystencji. ■ Podczas mieszania ręcznego należy najpierw wlać ilość wody określoną w danych technicznych do czystego pojemnika, a następnie wsypać suchą zaprawę. Używać czystej wody z kranu. ■ Wymieszać materiał jednorodnie i bez grudek za pomocą odpowiedniego mieszadła, pozostawić na chwilę, a następnie ponownie wymieszać, w razie potrzeby dodając wodę i dostosowując konsystencję do wymogów aplikacji. ■ Nie mieszać z innymi produktami i/lub substancjami obcymi.
Obróbka	■ Nałożyć zaprawę za pomocą kielni w pożądanej grubości warstwy na mur, ułożyć cegły i usunąć nadmiar zaprawy. Upewnić się, że mur jest w pełni zaspoinowany. Wypełnić ewentualne ubytki w zaprawie. ■ W przypadku muru licowego należy poczekać na stwardnienie spoin i wygładzić je za pomocą fugówki, węża gumowego lub podobnego narzędzia. Następnie natychmiast wyczyścić mur.
Czas roboczy	■ Około 2 godzin w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 65%. ■ Zaprawy, która już związała, nie wolno rozcieńczać, mieszać ani poddawać dalszej obróbce z użyciem dodatkowej wody.
Schnięcie / Twardnienie	■ Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
NHL-M / 0 – 2 mm	- 55508 3	Worek 25 kg
NHL-M / 0 – 2 mm	- 57360 5	Luzem w silosie
NHL-M / 0 – 4 mm	- 55509 0	Worek 25 kg
NHL-M / 0 – 4 mm	- 57362 9	Luzem w silosie
EW-NHL-M / 0 – 2 mm	- 56377 4	Worek 25 kg
EW-NHL-M / 0 – 4 mm	- 47566 4	Worek 25 kg

Formy dostawy różnią się w zależności od regionu i nie są dostępne we wszystkich lokalizacjach.

SKŁADOWANIE

- Produkt w workach należy przechowywać na paletach w suchym i odpowiednim miejscu.
- Może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: w zależności od zastosowania
- wydajność: ok. 14 l mokrej zaprawy na worek 25 kg
- wydajność: ok. 550 l mokrej zaprawy na t

DANE TECHNICZNE

spoiwo	NHL 5 naturalne wapno hydrauliczne.
typ produktu	zaprawa murarska
wytrzymałość na ściskanie (klasa)	M2,5 (90d) zgodnie z normą EN 998-2
grupa zapraw	NM II wg DIN 20000-412
wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
wytrzymałość na ściskanie po 70 dniach	$\geq 1,7 \text{ N/mm}^2$
wytrzymałość na ściskanie po 90 dniach	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
uziarnienie	0 – 2 mm, 0 – 4 mm
ilość wody zarobowej	ok. 3,5 l na worek 25 kg
kolor	Jasnobeżowa

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem. ■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.
Utylizacja	■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami. ■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utwardzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewać do kanalizacji. Utylizacja utwardzonego produktu tak jak odpady betonowe i zaczyn betonowy. Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wykazu odpadów w zależności od pochodzenia: 17 01 01 (beton) lub 10 13 14 (betonodpady i szlam betonowy).

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców, podane wartości i właściwości mogą podlegać wahaniom. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

NHL-M

Historyczna, wapienna zaprawa murarska

