

Antika silikon L

Silikatowa farba laserunkowa



Półkryjąca farba do wykonywania dekoracyjnych oraz ochronnych laserunkowych wymalowań podłoża mineralnych

- odporna na czynniki atmosferyczne
- hydrofobowa
- dyfuzyjna



ZASTOSOWANIE

- do scalania kolorystycznego
- do wykonywania wierzchnich, dekoracyjnych i ochronnych powłok laserunkowych na podłożach mineralnych
- do wykonywania końcowych wymalowań artystycznych nadających podłożu wygląd historyczny
- do scaleń kolorystycznych podłoża po wykonaniu napraw i uzupełnień
- do malowania elewacji obiektów zabytkowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- nie zawiera wypełniaczy
- łatwa w aplikacji
- zabezpieczona przed porażeniami biologicznymi dzięki podwyższonemu pH bazy
- Kolor: bezbarwna i pigmentowana w systemie quick-mix ColorSelect

SKŁAD

- spoiwo: szkło wodne potasowe

PODŁOŻE

- | | |
|----------------------|--|
| Stan podłoża | <ul style="list-style-type: none">■ Podłoża mineralne muszą być nośne, suche, czyste wolne od kurzu oraz pozostałości substancji pogarszających przyczepność.■ Przy ocenie i przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania norm oraz obowiązujących przepisów technicznych. |
| Przygotowanie | <ul style="list-style-type: none">■ Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować preparatem silikonowym Antika silikon G.■ Przed wykonaniem laserunku można nałożyć na podłoże warstwę farby Antika silikon Q. Zaleca się wykonanie próby wymalowania. |

Antika silikat L

Silikatowa farba laserunkowa



OBRÓBKA

Temperatura	■ Prace powinny być wykonywane w temperaturze powietrza, materiału i podłoża od +5°C do +30°C. ■ Podczas aplikacji i suszenia temperatura podłoża musi być co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Przed aplikacją farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego.
Obróbka	■ Farbę Antika silikat L nakładać indywidualnie dobraną, powtarzalną techniką nakładania. Zazwyczaj farbę należy nanosić pędzlem techniką lazurniczą. ■ Farbę można nakładać jedną lub kilkoma warstwami. ■ W zależności od oczekiwanego efektu kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu warstwy podkładowej lub metodą „mokre na mokre”. ■ Poszczególne powierzchnie malować w jednym cyklu bez przerw technologicznych.
Schnięcie / Twardnienie	■ Prace należy wykonywać po zabezpieczeniu fasady przed bezpośrednim dostępem wody opadowej i mocnego nasłonecznienia. Świeżą powłokę malarską należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. ■ Przy temperaturze powietrza 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 8 godzin. ■ Wysoka względna wilgotność powietrza i/lub niska temperatura opóźniają proces schnięcia.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Uwaga	■ Szkło wodne potasowe reaguje chemicznie ze szkłem, ceramiką, szklivem, metalami. Okna, drzwi oraz powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania starannie zabezpieczyć folią. Zabrudzenia usuwać niezwłocznie poprzez zmycie wodą. ■ W przypadku stosowania farby o różnych szarżach produkcyjnych, zaleca się wymieszanie zawartości opakowań w celu ujednolicenia koloru.

FORMA DOSTAWY

Pozycja	odcień koloru	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
Antika silikat L	bezbarwna	- 86113 9	5 l/wiadro
Antika silikat L	barwiony	- 86114 9	5 l/wiadro

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem i suchym miejscu w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
- Czas magazynowania 12 miesięcy, data przydatności podana na opakowaniu.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 80 - 100 ml/m²
- Zaleca się wykonać próbę i na jej podstawie określić dokładne zużycie.

Antika silikon L

Silikatowa farba laserunkowa



DANE TECHNICZNE

ciężar objętościowy	ca. 1,05 kg/l
dyfuzyjność dla pary wodnej (S_d)	< 0,14 m
dyfuzyjność dla pary wodnej (klasa)	V3
współczynnik kapilarnego wchłaniania wody	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})
współczynnik kapilarnego wchłaniania wody (klasa)	W3
czas schnięcia	ok. 8 godz.
temperatura obróbki	+5 °C do +30 °C

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Należy przestrzegać zasad higieny i środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną. ■ W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. ■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.
Utylizacja	■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Pozostałości produktu mogą być utylizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów pod kodem odpadu 08 01 12 (odpady farb i lakierów z wyjątkiem tych objętych kodem 08 01 11).

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.