

# Antika silikon Q

## Silikatowy preparat gruntujący



Farba z dodatkiem kwarcu do wykonywania powłok podkładowych o fakturze ziarnistej

- zawiera drobnoziarniste wypełniacze z kwarcu
- odporna na czynniki atmosferyczne
- hydrofobowa
- dyfuzyjna



### ZASTOSOWANIE

- do wykonywania warstw gruntujących, podkładowych oraz wierzchnich
- do wypełniania drobnych rys w podłożu
- do szlamowania podłoża zarysowanych i spękanych
- do wykonywania faktur dekoracyjnych pod silikonowe powłoki laserunkowe
- po rozcieńczeniu Antika silikon G do wymalowań nadających powierzchni ziarnistą fakturę
- do szpachlowania i malowania elewacji obiektów zabytkowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

### WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- wypełnia i szlamuje rysy oraz ubytki w podłożu
- ziarnista faktura
- zabezpieczona przed porażeniami biologicznymi dzięki podwyższonemu pH bazy
- kolor: biały i barwiony w systemie quick-mix ColorSelect

### SKŁAD

- spoiwo - szkło wodne potasowe oraz żywice dyspersyjne

### PODŁOŻE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stan podłoża</b>  | ■ Przy ocenie i przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania norm oraz obowiązujących przepisów technicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Przygotowanie</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Podłoża mineralne muszą być nośne, suche, czyste i wolne od kurzu oraz pozostałości substancji pogarszających przyczepność.</li><li>■ Stare powłoki malarskie wykonane farbami na bazie żywic akrylowych lub silikonowych należy usunąć. Powłoki kredujące także należy usunąć. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować preparatem silikonowym Antika silikon G. Farbę Antika silikon Q nakładać po wyschnięciu preparatu gruntującego. Zaleca się wykonanie próby malowania.</li><li>■ Stare powłoki malarskie wykonane farbami na bazie żywic akrylowych lub silikonowych należy usunąć.</li><li>■ Powłoki kredujące należy usunąć. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować preparatem silikonowym Antika silikon G.</li><li>■ Farbę Antika silikon Q nakładać po wyschnięciu preparatu gruntującego. Zaleca się wykonanie próby malowania.</li></ul> |

# Antika silikat Q

## Silikatowy preparat gruntujący



### OBRÓBKA

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prace powinny być wykonywane w temperaturze powietrza, materiału i podłoża od +5°C do +30°C.</li><li>■ Podczas aplikacji i suszenia temperatura podłoża musi być co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Przed aplikacją farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obróbka</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Wykonywanie grubowarstwowej faktury dekoracyjnej:</b> Farbę Antika silikat Q nanieść na podłoże pacą. Powierzchnię fakturować szczotką lub pędzlem. Przed aplikacją kolejnej warstwy powłoka dekoracyjna musi być wyschnięta.</li><li>■ <b>Szlamowanie podłoży popękanych i zarysowanych:</b> Farbę Antika Q należy rozcieńczyć Preparatem gruntującym Antika silika G. W zależności od potrzeb do Farby Antika Q dolać od 10% do 20% wagowo Antika silikat G. Po starannym wymieszaniu obu składników otrzymany preparat nakładać na spękane podłoże wałkiem malarskim. Większe rysy wypełniać przy użyciu pędzla lub pacy.</li><li>■ Poszczególne powierzchnie malować w jednym cyklu bez przerw technologicznych.</li></ul> |
| <b>Schnięcie / Twardnienie</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prace należy wykonywać po zabezpieczeniu fasady przed bezpośrednim dostępem wody opadowej i mocnego nasłonecznienia. Świeżą powłokę malarską należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz.</li><li>■ Przy temperaturze powietrza 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 12 godzin.</li><li>■ Wysoka względna wilgotność powietrza i/lub niska temperatura opóźniają proces schnięcia.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Czyszczenie narzędzi</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uwaga</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Szkło wodne potasowe reaguje chemicznie ze szkłem, ceramiką, szklivem, metalami. Okna, drzwi oraz powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania starannie zabezpieczyć folią. Zabrudzenia usuwać niezwłocznie poprzez zmycie wodą.</li><li>■ W przypadku stosowania farby o różnych szarżach produkcyjnych, zaleca się wymieszanie zawartości opakowań w celu ujednolicenia koloru.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### FORMA DOSTAWY

| Pozycja          | odcień koloru | GTIN/EAN 4004637 | Wielkość opakowania |
|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Antika silikat Q | biały         | - 86111 5        | 22 kg/wiadro        |
| Antika silikat Q | barwiony      | - 86115 6        | 22 kg/wiadro        |

### SKŁADOWANIE

- Przechowywać w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem i suchym miejscu w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
- Czas magazynowania 12 miesięcy, data przydatności podana na opakowaniu.

### ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 550-600 g/m<sup>2</sup>
- Zaleca się wykonać próbę i na jej podstawie określić dokładne zużycie.

# Antika silikon Q

## Silikatowy preparat gruntujący



### DANE TECHNICZNE

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ciężar objętościowy                               | ok. 1,65 kg/l                               |
| dyfuzyjność dla pary wodnej ( $S_d$ )             | < 0,14 m                                    |
| dyfuzyjność dla pary wodnej (klasa)               | V3                                          |
| grubość warstwy                                   | 200 – 400 $\mu$ m                           |
| współczynnik kapilarnego wchłaniania wody         | < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) |
| współczynnik kapilarnego wchłaniania wody (klasa) | W3                                          |
| czas schnięcia                                    | ok. 12 godz.                                |
| temperatura obróbki                               | +5 °C do +30 °C                             |

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

### ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpieczeństwo</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Należy przestrzegać zasad higieny i środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.</li><li>■ W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.</li><li>■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.</li></ul> |
| <b>Utylizacja</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu.</li><li>■ Pozostałości produktu mogą być utylizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów pod kodem odpadu 08 01 12 (odpady farb i lakierów z wyjątkiem tych objętych kodem 08 01 11).</li></ul>                                                                        |

### INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.