

Wysokowydajny krem iniekcyjny na bazie silanów oraz siloksanów

- gotowy do użycia
- niskie zużycie
- hydrofobowy

**ZASTOSOWANIE**

- do wykonywania przepony poziomej
- do wykonywania izolacji w murach o stopniu zawilgocenia do 95%
- do wykonywania izolacji poziomej w ceglanych murach licowych
- nie „kaleczy” cegły licowej - otwory Ø 12 mm
- do wykonywania izolacji poziomej w murach ceglanych, kamiennych oraz mieszanych
- do wykonywania przepony poziomej w murach warstwowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z **ISO 9001**
- bez wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów
- wysoka skuteczność
- zawiera 80% substancji czynnej
- łatwy w stosowaniu
- małe straty materiału
- nie wymaga stosowania specjalistycznej pompy
- do stosowania w murach o stopniu zawilgocenia do 95%
- Certyfikat WTA

PODŁOŻE

- Przygotowanie podłoża** ■ Mur ceglany lub kamienny, nośny, mocny, nieprzemarznięty. Podłoże może być wilgotne a nawet mokre.

OBRÓBKA

Temperatura	■ Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C.
Aplikacja	■ Mury pełne: W murze należy nawiercić otwory o średnicy 12 mm w odstępach osiowych co 12 cm. Otwory wiercić w spoinach muru lub cegle, otwory mogą być wykonywane w poziomie. Głębokość otworów powinna być mniejsza o ok. 4 cm od grubości muru. Podczas wiercenia należy kontrolować równoległość wierconych otworów. Otwory przedmuchać sprężonym powietrzem, następnie otwory starannie wypełnić Kremem iniekcyjnym IC, za pomocą pistoletu do kitów budowlanych. ■ Mury warstwowe z pustką powietrzną: W przypadku wykonywania przepony poziomej w murach z pustką powietrzną należy najpierw przewiercić się przez ściankę zewnętrzną, następnie przejść z wiertłem przez pustkę powietrzną i nawiercić otwory w ścianie wewnętrznej. Otwory wiercić zgodnie z zasadami podanymi dla muru pełnego. Po przedmuchaniu otworów wypełnić je Kremem iniekcyjnym IC za pomocą lancy iniekcyjnej. Przeponę poziomą wykonywać powyżej poziomu wody gruntowej. Prace prowadzić zgodnie z Instrukcją WTA 4-4-04/D Iniekcje murów przeciw wilgoci kapilarnej.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Instrukcja stosowania	■ Czas wnikania Kremu iniekcyjnego IC w strukturę muru wynosi ok. 14 dni i jest uzależniony od wilgotności oraz rodzaju materiału z którego wykonano przegrodę.

FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
IC	- 59068 1	Wiadro 10 l

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem i suchym miejscu w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
- Czas magazynowania: 6 miesięcy od daty produkcji.
- Data produkcji podana na opakowaniu.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 0,9 l/m² przekroju poprzecznego ściany poziomej

Grubość ściany	Zużycie
11,5 cm	ok. 0,10 l/mb
24 cm	ok. 0,21 l/mb
36 cm	ok. 0,32 l/mb
48 cm	ok. 0,43 l/mb
100 cm	ok. 0,90 l/mb

DANE TECHNICZNE

temperatura obróbki	+5 °C do +30 °C
ciężar objętościowy	ca. 0,9 kg/l
zawartość substancji czynnej	ok. 80%
kolor	biały

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Należy przestrzegać zasad higieny i środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Utylizacja	■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

