

Pigment do zaprawy SEM



Drobno zmielony, syntetyczny tlenek żelaza do pigmentowania zapraw cementowych

- drobnoziarnisty



ZASTOSOWANIE

- do pigmentowania na placu budowy Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu SEM
- do pigmentowania na placu budowy zapraw do murowania, tynkowania oraz spoinowania
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na warunki atmosferyczne
- niezapalny
- niewybuchowy
- w postaci proszku

OBRÓBKA

Temperatura	■ Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Pigment należy dozować w ilości od 0,2 g/kg Zaprawy SEM do ok. 15 g/kg Zaprawy SEM. ■ Po kilkuminutowym, starannym wymieszaniu pigmentu z zaprawą można dodać wodę i jeszcze raz wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do momentu uzyskania zaprawy o jednolitym zabarwieniu.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
pigment brązowy	- 99694 7	Wiadro 1 kg
pigment żółty	- 99695 4	Wiadro 1 kg
pigment czerwony	- 99696 1	Wiadro 1 kg
pigment czarny	- 99697 8	Wiadro 1 kg

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w suchym i odpowiednim miejscu.
- Może być przechowywany przez co najmniej 24 miesiące od daty produkcji w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Pigment do zaprawy SEM



ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 0,2-15 g/kg zaprawy, w zależności od potrzeb

DANE TECHNICZNE

gęstość nasypowa ok. 300 - 1000 kg/m³

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

- | | |
|-----------------------|--|
| Bezpieczeństwo | <ul style="list-style-type: none">■ Należy przestrzegać zasad higieny i środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki. |
| Utylizacja | <ul style="list-style-type: none">■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu.■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami. |

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.