

SAN-D wta

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty



Tynk renowacyjny nawierzchniowy

Renowacyjna zaprawa tynkarska R CS II wg EN 998-1

- posiada Certyfikat WTA 2-9 Tynki renowacyjne
- magazynuje szkodliwe sole budowlane
- zawiera dodatki hydrofobizujące



ZASTOSOWANIE

- do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektów zabytkowych
- do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach (chlorki, siarczany, azotany)
- do wykonywania tynków renowacyjnych nawierzchniowych na podłożach wyrównanych tynkiem podkładowym SAN-P wta
- do spoinowania zasolonych murów z kamienia oraz z cegły przed układaniem tynku renowacyjnego
- do układania warstwą o grubości do 20 mm
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- wysoka porowatość
- odporny na działanie soli budowlanych
- hydrofobowa
- dyfuzyjna
- do nakładania ręcznego oraz maszynowego
- duża przyczepność do podłoża
- łatwy w obróbce
- przyspiesza osuszanie muru
- kolor: szary
- Certyfikat WTA

SKŁAD

- cement zgodny z normą EN 197-1
- wapno zgodne z normą DIN EN 459-1
- zawartość chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm

PODŁOŻE

Stan podłoża	■ Podłoże musi być nasiąkliwe, nośne, wolne od substancji pogarszających przyczepność.
Przygotowanie	■ Z powierzchni muru skuć skorodowane, słabe, niezwiązane z podłożem warstwy muru, usunąć stare zawilgocone i zasolone tynki na wysokość ok 80 cm powyżej granicy zawilgoceń. ■ Usunąć stare, osypujące się fugi. ■ Podczas osadzania puszek oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać zapraw gipsowych. ■ Na powierzchni ścian oraz sklepień wykonać niepełnokryjącą obrzutkę z Obrzutki renowacyjnej SAN-O wta. Puste fugi w murach ceglanych oraz kamiennych wyspoinować za pomocą zaprawy wykonanej z Tynku podkładowego SAN-P wta. Ubytki w podłożu oraz nierówności wyrównać stosując Tynk renowacyjny podkładowy SAN-P wta.

SAN-D wta

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty



OBRÓBKA

Temperatura	■ Nie nakładać i nie pozostawiać do wyschnięcia/wiązania w temperaturach powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnie nagrzanym podłożach i/lub silnym wietrze.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Tynk nawierzchniowy renowacyjny SAN-D wta 25 kg mieszać z ok. 7,5 litrami czystej wody w agregacie tynkarskim. Agregat nie musi być wyposażony w przystawkę napowietrzającą.
Obróbka	■ Tynk renowacyjny SAN-D wta nadaje się do nanoszenia ręcznego lub maszynowego. Grubość jednej warstwy tynku nie powinna przekroczyć 20 mm.
Czas roboczy	■ Wymieszaną zaprawę należy zużyć w ciągu około 2-3 godzin.
Schnięcie / Twardnienie	■ Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 dzień na 1 mm grubości warstwy tynku. ■ Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią. ■ W przypadku aplikacji w wysokich temperaturach otoczenia powierzchnię tynku intensywnie zwilżać przez pierwsze trzy dni po otynkowaniu.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Uwaga	■ Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji WTA oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej. ■ Zalecenia wykonawcze: Niski stopień zasolenia muru: 1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny 2. SAN-D wta Tynk renowacyjny nawierzchniowy, gr. 2,0 cm lub SAN-J wta Tynk renowacyjny jednowarstwowy, gr. 2,0 cm Średni stopień zasolenia muru: 1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny 2. SAN-P wta Tynk renowacyjny podkładowy, gr. min 1,0 cm 3. SAN-D wta wta Tynk renowacyjny, gr. min 1,0 cm Wysoki stopień zasolenia muru: 1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny 2. SAN-P wta Tynk renowacyjny podkładowy gr. min. 1,5 cm 3. SAN-D wta Tynk renowacyjny, gr. min 1,0 cm

PERFEKCYJNY SYSTEM

- IC – Krem iniekcyjny do wykonywania izolacji poziomej
- BLV – Środek do uszczelniania kapilarnego
- BLS – Zaprawa do wypełniania otworów po nawiertach
- SAN-O wta – Obrzutka natryskowa
- SAN-P wta – Tynk renowacyjny podkładowy
- SAN-D wta – Tynk renowacyjny drobnoziarnisty nawierzchniowy
- SAN-J wta – Tynk renowacyjny jednowarstwowy
- SHF – Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem lub TSM Wapienno-trasowa zaprawa do szpachlowania
- Antika silikon F – Silikatowa farba fasadowa
- Q 360 – Elewacyjna farba silikonowa

FORMA DOSTAWY

Pozycji	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
SAN-D wta	- 44035 8	Worek 25 kg

SKŁADOWANIE

- Produkt w workach należy przechowywać na paletach w suchym i odpowiednim miejscu.
- Może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 1,3 kg/1m²/1 mm grubości, może ulec zmianie w zależności od rodzaju podłoża

DANE TECHNICZNE

typ produktu	Renowacyjna zaprawa tynkarska R
klasa zaprawy	CS II
wytrzymałość na ściskanie	1,5 – 5,0 N/mm ²
uziarnienie	0 – 1,2 mm
ilość wody zarobowej	ok. 7,5 l na worek 25 kg
reakcja na ogień	A1 (niepalny) zgodnie z normą EN 13501
przyczepność	≥ 0,08 N/mm ²
gęstość nasypowa zaprawy związanej	ok. 1,0 kg/dm ³
absorpcja wody	≥ 0,3 kg/m ² po 24 godzinach
penetracja wody	≤ 5 mm
przepuszczalność pary wodnej μ	< 12
zawartość porów powietrznych	≥ 25 Vol.-%
porowatość	> 40 Vol.-%
współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,mat.}$ dla P=50%	≤ 0,33 W/(mK)
współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,mat.}$ dla P=90%	≤ 0,36 W/(mK)

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Utylizacja	■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami.

SAN-D wta

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty



INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. WTA to Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. konserwacji budynków i zabytków. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

