

SAN-J wta

Tynk renowacyjny jednowarstwowy



Jednowarstwowy tynk renowacyjny, umożliwia przyspieszenie prac tynkarskich

Renowacyjna zaprawa tynkarska R CS II wg EN 998-1

- posiada Certyfikat WTA 2-9 Tynki renowacyjne
- wysoka porowatość i niskie zużycie



ZASTOSOWANIE

- do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektów zabytkowych
- do tynkowania jednowarstwowego murów zasolonych w stopniu niskim oraz średnim
- zalecany do nakładania maszynowego w jednej warstwie
- do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach
- do układania warstwą o grubości do 30 mm

WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- do nakładania ręcznego oraz maszynowego
- do układania w jednej warstwie
- wysoka porowatość
- magazynuje szkodliwe sole budowlane
- hydrofobowa
- dyfuzyjna
- łatwy w obróbce
- kolor: naturalna biel
- Certyfikat WTA

SKŁAD

- cement zgodny z normą EN 197-1
- wapno zgodne z normą DIN EN 459-1
- zawartość chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm

PODŁOŻE

- | | |
|----------------------|---|
| Stan podłoża | ■ Podłoże musi być nasiąkliwe, nośne, wolne od substancji pogarszających przyczepność. |
| Przygotowanie | <ul style="list-style-type: none">■ Z powierzchni muru skuć skorodowane, słabe, niezwiązane z podłożem warstwy muru, usunąć stare zawilgocone i zasolone tynki na wysokość ok 80 cm powyżej granicy zawilgoceń.■ Usunąć stare, osypujące się fugi.■ Podczas osadzania puszek oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać zapraw gipsowych.■ Na powierzchni ścian oraz sklepień wykonać niepełnokryjącą obrzutkę z zaprawy renowacyjnej SAN-O wta. Puste fugi w murach ceglanych oraz kamiennych wyspoinować za pomocą zaprawy tynkarskiej SAN-J wta. Do wyrównywania dużych ubytków w podłożu stosować tynk renowacyjny podkładowy SAN-P wta. |

SAN-J wta

Tynk renowacyjny jednowarstwowy



OBRÓBKA

Temperatura	■ Nie nakładać i nie pozostawiać do wyschnięcia/wiązania w temperaturach powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnie nagrzanym podłożach i/lub silnym wietrze.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Tynk renowacyjny SAN-J wta 25 kg mieszać z ok. 9,5 litrami czystej wody w agregacie tynkarskim. Agregat nie musi być wyposażony w przystawkę napowietrzającą.
Obróbka	■ Tynk renowacyjny SAN-J wta nadaje się do nanoszenia maszynowego oraz ręcznego. W zależności od stopnia zasolenia podłoża całkowita grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza od 20 mm. Świeżą warstwę wyrównać, następnie zatrzeć na gładko pacą styropianową lub fakturować na ostro za pomocą wilgotnej gąbki.
Czas roboczy	■ Wymieszaną zaprawę należy zużyć w ciągu około 2-3 godzin.
Schnięcie / Twardnienie	■ Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią. ■ Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 dzień na 1 mm grubości warstwy tynku. ■ W przypadku aplikacji w wysokich temperaturach otoczenia powierzchnię tynku intensywnie zwilżać przez pierwsze trzy dni po otynkowaniu.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Uwaga	■ Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji WTA oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej.

PERFEKCYJNY SYSTEM

- **IC** – Krem iniekcyjny do wykonywania izolacji poziomej
- **BLV** – Środek do uszczelniania kapilarnego
- **BLS** – Zaprawa do wypełniania otworów po nawiertach
- **SAN-O wta** – Obrzutka natryskowa
- **SAN-P wta** – Tynk renowacyjny podkładowy
- **SAN-D wta** – Tynk renowacyjny drobnoziarnisty nawierzchniowy
- **SAN-J wta** – Tynk renowacyjny jednowarstwowy
- **SHF** – Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem lub **TSM** Wapienno-trasowa zaprawa do szpachlowania
- **Antika silikon F** – Silikatowa farba fasadowa
- **Q 360** – Elewacyjna farba silikonowa

FORMA DOSTAWY

Pozycji	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
SAN-J wta	- 44033 4	Worek 25 kg

SKŁADOWANIE

- Produkt w workach należy przechowywać na paletach w suchym i odpowiednim miejscu.
- Okres trwałości w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu wynosi co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 1,1 kg/1m²/1 mm grubości tynku, może ulec zmianie w zależności od rodzaju podłoża

DANE TECHNICZNE

typ produktu	Renowacyjna zaprawa tynkarska R
klasa zaprawy	CS II
wytrzymałość na ściskanie	1,5 – 5,0 N/mm ²
uziarnienie	0 – 1,2 mm
ilość wody zarobowej	Około 9,5 l na worek 25 kg
reakcja na ogień	A1 (niepalny) zgodnie z normą EN 13501
przyczepność	≥ 0,08 N/mm ²
gęstość nasypowa zaprawy związanej	ok. 1,0 kg/dm ³
absorpcja wody	≥ 0,3 kg/m ² po 24 godzinach
penetracja wody	< 5 mm
przepuszczalność pary wodnej μ	< 12
zawartość porów powietrznych	≥ 25 Vol.-%
porowatość	> 40 Vol.-%
współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,mat.}$ dla P=50%	≤ 0,25 W/(mK)
współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,mat.}$ dla P=90%	≤ 0,27 W/(mK)

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Utylizacja	■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. WTA to Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. konserwacji budynków i zabytków. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

SAN-J wta

Tynk renowacyjny jednowarstwowy

