

SAN-O wta

Obrzutka natryskowa



Zaprawa renowacyjna do wykonywania warstwy szczepnej

Standardowa zaprawa tynkarska GP CS IV wg EN 998-1

- posiada Certyfikat WTA 2-9 Tynki renowacyjne
- odporna na działanie siarczanów
- zwiększa przyczepność tynku renowacyjnego



ZASTOSOWANIE

- do wykonywania niepełno kryjącej obrzutki pod tynki renowacyjne tubag
- do wykonywania pełno kryjącej obrzutki pod tynki wapienno-cementowe tubag oraz quick-mix
- do wykonywania warstw szczepnych na zawilgoconych, zasolonych oraz porażonych biologicznie podłożach
- do stosowania na murach ceglanych, kamiennych oraz mieszanych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- zwiększa wytrzymałość podłoża
- wyrównuje chłonność podłoża
- dyfuzyjna
- łatwy w obróbce
- krótki czas wiązania
- nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej
- kolor: szary
- Certyfikat WTA

SKŁAD

- cement odporny na siarczany zgodnie z normą EN 197-1
- kruszywo sortowane zgodnie z normą EN 12620
- dodatki kontrolujące i poprawiające obróbkę i właściwości produktu

PODŁOŻE

Stan podłoża	■ Podłoże musi być nasiąkliwe, nośne, wolne od substancji pogarszających przyczepność.
Przygotowanie	■ Z powierzchni muru skuć skorodowane, słabe, niezwiązane z podłożem warstwy muru, usunąć stare zawilgocone i zasolone tynki na wysokość ok 80 cm powyżej granicy zawilgoceń. ■ Usunąć stare, osypujące się fugi. ■ Podczas osadzania puszek oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać zapraw gipsowych. ■ Podłoża silnie nasiąkliwe należy intensywnie zwilżyć wodą.

SAN-O wta

Obrzutka natryskowa



OBRÓBKA	
Temperatura	■ Nie nakładać i nie pozostawiać do wyschnięcia/wiązania w temperaturach powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnie nagranych podłożach i/lub silnym wietrze.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Zaprawa do wykonywania obrzutki wstępnej SAN-O wta nadaje się do nanoszenia ręcznego oraz maszynowego za pomocą agregatów tynkarskich. Zawartość worka 25 kg zmieszać z wodą w ilości ok. 6,0 litrów, mieszać do momentu uzyskania zaprawy o jednorodnej konsystencji bez grudek. ■ Nie mieszać z innymi produktami i/lub substancjami obcymi.
Obróbka	■ Obrzutkę renowacyjną SAN-O wta narzucić na podłoże ręcznie lub mechanicznie. Podczas wykonywania prac przestrzegać zasady, aby obrzutka przykrywała max 50% powierzchni starego, zawilgoconego, zasolonego muru. Na nowych murach pod tynki wapienno-cementowe obrzutkę można wykonywać jako pełno kryjącą podłoże.
Czas roboczy	■ Świeżą zaprawę można obrabiać przez około 2-3 godziny. ■ Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.
Schnięcie / Twardnienie	■ Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią.
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Uwaga	■ Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji WTA oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej. ■ Zalecenia wykonawcze: Niski stopień zasolenia muru: 1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny 2. SAN-D wta Tynk renowacyjny nawierzchniowy, gr. 2,0 cm lub SAN-J wta Tynk renowacyjny jednowarstwowy, gr. 2,0 cm Średni stopień zasolenia muru: 1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny 2. SAN-P wta Tynk renowacyjny podkładowy, gr. min 1,0 cm 3. SAN-D wta wta Tynk renowacyjny, gr. min 1,0 cm Wysoki stopień zasolenia muru: 1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny 2. SAN-P wta Tynk renowacyjny podkładowy gr. min. 1,5 cm 3. SAN-D wta Tynk renowacyjny, gr. min 1,0 cm

PERFEKCYJNY SYSTEM
■ IC – Krem iniekcyjny do wykonywania izolacji poziomej
■ BLV – Środek do uszczelniania kapilarnego
■ BLS – Zaprawa do wypełniania otworów po nawiertach
■ SAN-O wta – Obrzutka natryskowa
■ SAN-P wta – Tynk renowacyjny podkładowy
■ SAN-D wta – Tynk renowacyjny drobnoziarnisty nawierzchniowy
■ SAN-J wta – Tynk renowacyjny jednowarstwowy
■ SHF – Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem lub TSM Wapienno-trasowa zaprawa do szpachlowania
■ Antika silikat F – Silikatowa farba fasadowa
■ Q 360 – Elewacyjna farba silikonowa

SAN-O wta

Obrzutka natryskowa



FORMA DOSTAWY

Pozycji	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
SAN-O wta	- 44034 1	Worek 25 kg

SKŁADOWANIE

- Produkt w workach należy przechowywać na paletach w suchym i odpowiednim miejscu.
- Może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: ok. 3-4 kg/m² obrzutka częściowo kryjąca, ok. 6 kg/m² obrzutka całościowa

DANE TECHNICZNE

typ produktu	Standardowa zaprawa tynkarska GP
klasa zaprawy	CS IV
uziarnienie	0 – 4 mm
ilość wody zarobowej	ok. 6,0 l na worek 25 kg
gęstość nasypowa zaprawy związanej	ok. 1,7 kg/dm ³
wytrzymałość na ściskanie	≥ 6 N/mm ²
reakcja na ogień	A1
przyczepność	≥ 0,08 N/mm ²
absorpcja wody	W _c 1 wg EN 998-1
wnikanie wody po 1 godzinie zgodnie z arkuszem informacyjnym WTA 2-9	> 5 mm
wnikanie wody po 24 godzinach zgodnie z arkuszem informacyjnym WTA 2-9	20 mm
przepuszczalność pary wodnej μ	15/35 (wartość tab. EN 1745)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=50%	≤ 0,82 W/(mK)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat.} dla P=90%	≤ 0,89 W/(mK)

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Utylizacja	■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami.

SAN-O wta

Obrzutka natryskowa



INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. WTA to Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. konserwacji budynków i zabytków. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

