

SAN-J wta

Tynk renowacyjny jednowarstwowy

Jednowarstwowy tynk renowacyjny. Umożliwia przyspieszenie prac tynkarskich. Posiada Certyfikat WTA. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Właściwości:

- skraca czas wykonywania prac tynkarskich
- do aplikacji na murach zasolonych w stopniu niskim oraz średnim
- do nakładania maszynowego oraz ręcznego
- do układania w jednej warstwie
- duża porowatość
- magazynuje szkodliwe sole budowlane
- hydrofobowy
- dyfuzyjny
- łatwy w obróbce
- uziarnienie 0-1,2 mm
- kolor: naturalna biel
- Certyfikat WTA



Zastosowanie:

- do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz
- do tynkowania jednowarstwowego murów zasolonych w stopniu niskim oraz średnim
- zalecany do nakładania maszynowego w jednej warstwie
- do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektów zabytkowych
- do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach
- do układania warstwą o grubości do 30 mm

Jakość i niezawodność:

- klasa zaprawy R CS II wg EN 998-1
- spoiwo: wapno wg EN 459 oraz cement wg EN 197
- zawartość chromu VI zredukowana do poziomu <2 ppm
- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- posiada Certyfikat WTA 2-9 Tynki renowacyjne

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz pyłu. Z powierzchni muru skuć skorodowane, słabe, niezwiązane z podłożem warstwy muru, usunąć stare zawilgocone i zasolone tynki na wysokość ok. 80 cm powyżej granicy zawilgoceń. Usunąć stare, osypujące się fugi. Podczas osadzania puszek oraz montażu kabli instalacji elektrycznych nie używać zapraw gipsowych. Podłoża suche intensywnie nawilżyć. Na powierzchni ścian oraz sklepień wykonać niepełnokryjącą obrzutkę z zaprawy renowacyjnej **SAN-O wta**. Puste fugi w murach ceglanych oraz kamiennych wyspoinować za pomocą zaprawy tynkarskiej **SAN-J wta**. Do wyrównywania dużych ubytków w podłożu stosować tynk renowacyjny podkładowy **SAN-P wta**.

Aplikacja:

Tynk renowacyjny **SAN-J wta** 25 kg mieszać z ok. 9,5 litrami czystej wody w agregacie tynkarskim. Agregat nie musi być wyposażony w przystawkę napowietrzającą. Tynk renowacyjny **SAN-J wta** nadaje się do nanoszenia maszynowego oraz ręcznego. W zależności od stopnia zasolenia podłoża całkowita grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza od 20 mm. Świeżą warstwę wyrównać, następnie zatrzeć na gładko pacą styropianową lub fakturować na ostro za pomocą wilgotnej gąbki. Czas wysychania tynku należy przyjmować ok. 1 dzień dla 1 mm grubości warstwy tynku.

Świeżą zaprawę chronić przed nagłym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie, deszcz. Nie prowadzić prac w temperaturze podłoża i otoczenia niższej niż +5°C oraz wyższej niż +30°C. W przypadku aplikacji w wysokich temperaturach otoczenia powierzchnię tynku intensywnie zwilżać przez pierwsze trzy dni po otynkowaniu. Stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji **WTA** oraz ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Perfekcyjny system:

- IC - Krem iniekcyjny do wykonywania izolacji poziomej
- BLV - Środek do uszczelniania kapilarnego
- BLS - Zaprawa do wypełniania otworów po nawiertach
- APE - Preparat do usuwania porażań biologicznych
- SAN-O wta - Obrzutka natryskowa
- SAN-P wta - Tynk renowacyjny podkładowy
- SAN-D wta - Tynk renowacyjny drobnoziarnisty nawierzchniowy
- SAN-J - Tynk renowacyjny jednowarstwowy
- SHF - Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem

Antika silikon F – Silikatowa farba fasadowa
Q 360 – Elewacyjna farba silikonowa

Zalecenia wykonawcze:

Niski stopień zasolenia muru:

1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny
2. SAN-J wta Tynk renowacyjny jednowarstwowy, gr. 2,0 cm

Średni stopień zasolenia muru:

1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny
2. SAN-J wta Tynk renowacyjny jednowarstwowy, gr. min 2,5 cm

Wysoki stopień zasolenia muru (zaleca się wykonać tynk dwuwarstwowy):

1. SAN-O wta Tynk renowacyjny szczepny
2. SAN-P wta Tynk renowacyjny podkładowy, gr. min. 1,0 cm
3. SAN-D wta Tynk renowacyjny, gr. min 1,5 cm

Zużycie:

Zużycie: 0,8 kg/1m²/1 mm grubości, może ulec zmianie w zależności od rodzaju podłoża

Temperatura stosowania:

Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu myć czystą wodą.

Przechowywanie:

W miejscu suchym na palecie. Czas magazynowania: 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie:

Worek 25 kg

Bezpieczeństwo:

Produkt zawiera cement portlandzki, który może powodować uczulenie oraz wodorotlenek wapnia. W połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Uwaga:

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

klasa zaprawy:	R CS II wg EN 998-1
uziarnienie:	0 – 1,2 mm
temperatura użycia:	+5°C do +30°C
wytrzymałość na ściskanie:	1,5 - 5,0 N/mm ²
przyczepność:	≥ 0,08 N/mm ²
absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:	> 0,3 kg/m ² po 24 godz.
penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody:	< 5 mm
współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ:	< 12
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat} dla P=50%:	≤ 0,25 W/(mK)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat} dla P=90%:	≤ 0,27 W/(mK)

porowatość:	> 40 %
czas mieszania:	ok. 2-3 minut
zużycie wody:	ok. 9,5 l wody na 30 kg suchej zaprawy
zużycie:	ok. 0,8 kg/m ² /mm grubości, może ulec zmianie w zależności od rodzaju podłoża
magazynowanie:	w suchym miejscu, 6 miesięcy od daty
forma dostawy:	25 kg
kolor:	naturalna biel

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.

Stan: wrzesień 2022

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie.

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl