

Zaprawa do uzupełniania ubytków i renowacji kamienia naturalnego i cegły

- wytrzymałość na ściskanie: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

**ZASTOSOWANIE**

- do wykonywania imitacji piaskowca (figurki, ozdoby itp.) cegły i innych materiałów
- przeznaczony do późniejszego spoinowania przy wznoszeniu muru jednoetapowo

WŁAŚCIWOŚCI

- odcień koloru i struktura ziarna są w dużej mierze dostosowane do kamienia naturalnego
- kolory: biały, szary, kolory specjalne na zapytanie

SKŁAD

- wysokiej jakości spoiwa zgodne z normami EN 197-1 i EN 459-1
- piaski specjalne
- pigmenty odporne na środowisko alkaliczne
- dodatki

PODŁOŻE

- | | |
|----------------------|---|
| Stan podłoża | ■ Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu i pozostałości zmniejszających przyczepność, środków oddzielających, wykwitów i warstw spieczonych. |
| Przygotowanie | <ul style="list-style-type: none">■ Podłoże dokładnie oczyścić z zabrudzeń. Zwietrzałe, skorodowane fragmenty kamienia usunąć do warstwy zdrowego kamienia, ewentualnie wzmocnić silikatowym preparatem gruntującym Antika G. Podłoże po nadaniu mu szorstkości należy dokładnie nawilżyć. W przypadku nakładania warstw o większej grubości należy na naprawianej powierzchni montować siatkę ze stali nierdzewnej.■ Przed użyciem należy sprawdzić przydatność produktu. |

OBRÓBKA

Temperatura	Nie nakładać i nie pozostawiać do wyschnięcia/wiązania w temperaturach powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnie nagrzanym podłożach i/lub silnym wietrze.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	- Podczas mieszania ręcznego należy najpierw wlać ilość wody określoną w danych technicznych do czystego pojemnika, a następnie wsypać suchą zaprawę. Używać czystej wody z kranu. - Wymieszać materiał jednorodnie i bez grudek za pomocą odpowiedniego mieszadła, pozostawić na chwilę, a następnie ponownie wymieszać, w razie potrzeby dodając wodę i dostosowując konsystencję do wymogów aplikacji. - Nie mieszać z innymi produktami i/lub substancjami obcymi.
Obróbka	- Nałożyć maksymalnie 20 mm na warstwę. - Ostatnia warstwa tynku powinna kończyć się 2-3 mm nad powierzchnią kamienia. Ten nadmiar jest ponownie usuwany po całkowitym utwardzeniu przy użyciu technik kamieniarskich. - Do późniejszego fugowania należy profesjonalnie nakładać warstwami za pomocą fugówki w konsystencji mokrej ziemi do lekko plastycznej.
Schnięcie / Twardnienie	Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Uwaga	- Mgła i deszcz mogą prowadzić do powstawania przebarwień i wykwitów. - Odcień koloru zależy od chłonności podłoża, warunków pogodowych i metody pracy, dlatego może się różnić. Kolejne dostawy muszą być sprawdzane pod kątem zgodności koloru przed rozpoczęciem aplikacji.

FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
SEM	- 92720 0	Wiadro 12,5 kg

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w suchym i odpowiednim miejscu.
- Okres trwałości w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu wynosi co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- zużycie: w zależności od zastosowania

DANE TECHNICZNE

reakcja na ogień	A1
wytrzymałość na ściskanie	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
wytrzymałość na zginanie	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
uziarnienie	0 – 0,5 mm
moduł E (statyczny)	ok. 13.280 N/mm ²
moduł E (dynamiczny)	ok. 17.300 N/mm ²
absorpcja wody	W _c 1 wg EN 998-1
ilość wody zarobowej	ok. 2,1 l na wiadro 12,5 kg
kolor	zgodnie z szablonem

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem. ■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.
GISCODE	■ ZP1 (produkty cementowe, niskochromianowe)
Utylizacja	■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami. ■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utwardzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewać do kanalizacji. Utylizacja utwardzonego produktu tak jak odpady betonowe i zaczyn betonowy. Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wykazu odpadów w zależności od pochodzenia: 17 01 01 (beton) lub 10 13 14 (betonodpady i szlam betonowy).

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców, podane wartości i właściwości mogą podlegać wahaniom. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.