

Zaprawa do szlamowania murów z kamienia na bazie wapna trasowego

- kolor: jasnożółty

**ZASTOSOWANIE**

- powłoka do trwałej ochrony kamieni naturalnych i cegieł
- szczególnie odpowiedni do tufów i cegieł

WŁAŚCIWOŚCI

- mineralna
- odporny na ścieranie
- odporny na zmiany temperatury
- paroprzepuszczalny
- zmniejsza wchłanianie wody przez mur

SKŁAD

- wapno zgodne z normą DIN EN 459-1
- tras zgodnie z normą DIN 51043
- wyselekcjonowane drobne mączki i kruszywa mineralne

PODŁOŻE

Przygotowanie podłoża	■ Kamienie naturalne, zwłaszcza tufy i cegły
Stan podłoża	■ Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu i pozostałości zmniejszających przyczepność, środków oddzielających, wykwitów i warstw spieczonych.
Przygotowanie	■ Podłoża o wysokiej chłonności muszą być wstępnie zwilżone z odpowiednim wyprzedzeniem, w razie potrzeby kilka dni wcześniej.

OBRÓBKA

Temperatura	■ Nie nakładać i nie pozostawiać do wyschnięcia/wiązania w temperaturach powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnie nagrzanych podłożach i/lub silnym wietrze.
Mieszanie / Przygotowanie / Aplikacja	■ Wymieszać z czystą wodą wodociągową do konsystencji szlamu... ■ Nie mieszać z innymi produktami i/lub substancjami obcymi. ■ Świeżą zaprawę należy podczas pracy często mieszać, aby utrzymać stałą konsystencję.
Obróbka	■ Świeżą zaprawę nanosić szczotką pod pewnym naciskiem na odpowiednio przygotowane podłoże. ■ Grubość warstwy: ok. 1–3 mm ■ Drugą i trzecią warstwę nakładać po jednodniowej przerwie; łączna grubość nie może przekroczyć 3 mm.
Czas roboczy	■ Około 1 godziny w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 65%. ■ Zaprawy, która już związała, nie wolno rozcieńczać, mieszać ani poddawać dalszej obróbce z użyciem dodatkowej wody.
Schnięcie / Twardnienie	■ Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią. ■ Czas schnięcia: minimum 1 dzień na warstwę
Czyszczenie narzędzi	■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
TK-NS / 0 – 1,2 mm	- 55590 8	Worek 25 kg
TK-NS / 0 – 2,5 mm	- 55532 8	Worek 25 kg

SKŁADOWANIE

- Produkt w workach należy przechowywać na paletach w suchym i odpowiednim miejscu.

ZUŻYCIE / WYDAJNOŚĆ

- wydajność: ok. 19 l mokrej zaprawy na worek 25 kg

DANE TECHNICZNE

spoiwo	Wapno trasowe
uziarnienie	0 – 1,2 mm, 0 – 2,5 mm
temperatura obróbki	+5 °C do +30 °C
czas obróbki	około 1 godziny
kolor	szaro-beżowy

Wszystkie dane są wartościami średnimi określonymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem. ■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.
Utylizacja	■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami. ■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utwardzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewać do kanalizacji. Utylizacja utwardzonego produktu tak jak odpady betonowe i zaczyn betonowy. Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wykazu odpadów w zależności od pochodzenia: 17 01 01 (beton) lub 10 13 14 (betonodpady i szlam betonowy).

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców, podane wartości i właściwości mogą podlegać wahaniom. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.