

**Wapno hydrauliczne**

Wapno hydrauliczne HL 5 wg EN 459-1

- zawiera 55% oryginalnego trasu tubag

**ZASTOSOWANIE**

- do produkcji gładkich, łatwych w obróbce, wytrzymałych, odpornych na zacinający deszcz i przepuszczających parę wodną zapraw, np. jako zaprawy ścienne, spoinowe i licowe
- do stabilizacji i konsolidacji gruntów spoistych, do podbudowy i podglebia
- do konsolidacji zasypek i nasypów
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- z trassem, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wykwitów wapiennych i przebarwień kamieni naturalnych oraz zoptymalizowania procesu wiązania
- Może być przetwarzany jako dostarczony

OBRÓBKA

- | | |
|--------------------------------|---|
| Temperatura | ■ Nie stosować zaprawy przygotowanej zgodnie z poniższymi proporcjami mieszania i nie dopuszczać do jej wyschnięcia w temperaturze powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu i/lub silnym wietrze. |
| Schnięcie / Twardnienie | ■ Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią. |
| Czyszczenie narzędzi | ■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. |
| Uwaga | <ul style="list-style-type: none">■ Stosować wyłącznie kruszywa zgodne z normami DIN EN 13139 lub DIN EN 12620.■ Kruszywa nie mogą zawierać żadnych szkodliwych lub barwiących składników.■ Zaprawa zawierająca trawę twardnieje wolniej w zależności od zadania, a tym samym zmniejsza naprężenia. |

FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
TK	- 57214 1	Worek 25 kg

SKŁADOWANIE

- Produkt w workach należy przechowywać na paletach w suchym i odpowiednim miejscu.

DANE TECHNICZNE

typ produktu	Wapno hydrauliczne HL 5 zgodnie z normą DIN EN 459-1
gęstość nasypowa	ok. 0,9 kg/dm ³
kolor	szaro-beżowy

Wszystkie dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem. ■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.
Utylizacja	■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami. ■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utwardzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewać do kanalizacji. Utylizacja utwardzonego produktu tak jak odpady betonowe i zaczyn betonowy. Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wykazu odpadów w zależności od pochodzenia: 17 01 01 (beton) lub 10 13 14 (betonodpady i szlam betonowy).

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.