



**Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton/Spritzmörtel in Anlehnung an die DIN 18551 / EN 14487**

- für pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- geringer Rückprall



### ANWENDUNGEN

- zur Hang- und Baugrubensicherung sowie Versiegelung von Gebirgskörpern
- Betonersatz für statische Beanspruchungen
- geeignet für sämtliche Betonierarbeiten

### EIGENSCHAFTEN

- Expositionsklassen:  
C20/25: XC1 – XC3  
C25/30: XC1 – XC4, XA1  
C30/37: XC1 – XC4, XD1, XS1, XM1, XA1  
C35/45: XC1 – XC4, XD1 – XD3, XS1 – XS3, XM1 – XM2, XA1
- Feuchtigkeitsklassen gemäß DIN 1045-2: W0, WF, WA
- gute Haftung
- chloridfrei
- frost-tausalzbeständig gemäß CDF-Prüfung (Expositionsklasse XF1 - XF3 auf Anfrage)
- in Schichtdicken von ca. 25 - 200 mm einlagig verarbeitbar
- B 8 S C35/45 für Expositionsklasse > XA1, auch als hochsulfatbeständig (SR-Zement) XA2 und XA3 erhältlich (XA3 erfordert zusätzlichen Schutz des Betons, ggf. besonderes Gutachten für Sonderlösung)

### ZUSAMMENSETZUNG

- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1
- quarzitisches Gesteinskörnungen (Rundkorn) gemäß DIN EN 12620
- Betonzusatzmittel nach DIN EN 934-1
- chromatarm

### UNTERGRUND

- |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschaffenheit / Prüfungen</b> | ■ Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben und ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein (gemäß DIN EN 18551). |
| <b>Vorbereitung</b>               | ■ Bei Betoninstandsetzungsarbeiten ist eine Haftzugfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ durch ggf. ein geeignetes Vorbehandlungsverfahren sicher zu stellen.                                 |



### VERARBEITUNG

#### Auftragen

- Um einen monolithischen, homogenen Spritzbeton zu erzielen, sollte die Auftragsdicke mindestens das 3-fache des Größtkorns betragen. Das Material kann mit gebräuchlichen Trockenspritzmaschinen verarbeitet werden. Ein homogenes Spritzbild, geringer Rückprall und eine optimale Betonqualität wird durch gleichmäßige Kreisbewegungen der Spritzdüse bei einem Abstand von ca. 1 m und einem Winkel von 90° zur Wand erreicht. Nach dem Spritzen ist der frische Beton gemäß DIN 1045 sowie DIN EN 206-1 nachzubehandeln. Die Produktprüfung ist gemäß DIN EN 14487 / 14488 bauseits vorzunehmen.

### LIEFERFORM

| Artikel                   | Gebindegröße   | Artikelnummer |
|---------------------------|----------------|---------------|
| B 8 S C20/25              | 25 kg/Sack     | 55040         |
| B 8 S C20/25              | lose im Silo   | 55044         |
| B 8 S C25/30 schnell      | 25 kg/Sack     | 54095         |
| B 8 S C25/30 schnell      | 40 kg/Sack     | 54093         |
| B 8 S C25/30 schnell lose | lose im Silo   | 55041         |
| B 8 S C30/37              | 25 kg/Sack     | 53676         |
| B 8 S C30/37              | 40 kg/Sack     | 53522         |
| B 8 C30/37                | 1000 kg/BigBag | 53529         |
| B 8 S C30/37              | lose im Silo   | 53500         |
| B 8 S C35/45              | 40 kg/Sack     | 55068         |
| B 8 S C35/45              | lose im Silo   | 53668         |

Lieferformen sind regional unterschiedlich und nicht in allen Standorten verfügbar.

### LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht lagern.

### VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Feststoffbedarf: ca. 2,2 t/m<sup>3</sup>

### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Körnung</b>                 | 0 – 8 mm                               |
| <b>Brandverhalten</b>          | A1 (nicht brennbar) gemäß DIN EN 13501 |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | +5 °C bis +30 °C                       |

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.



### SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.</li> <li>■ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>GISCODE</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Entsorgung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.</li> <li>■ Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschlämme).</li> </ul> |

### ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.