

Fliesenkleber

- **Für Wand- und Bodenfliesen**
- **Frostbeständig**
- **Ideal für keramische Fliesen und Steinzeug**
- **Für innen und außen**

Anwendung:

toom Fliesenkleber ist ein zementgebundener, vielseitig einsetzbarer Baukleber als Dünn und Mittelbettmörtel. Zum Kleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen sowie Steinzeug im Innen- und Außenbereich. Klebemörtel der Klasse C1 gemäß DIN EN 12004. Sehr Emissionsarm gemäß GEV EMICODE EC1 PLUS.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Farbbeschichtungen sind abzuschleifen oder abzuzeihen. Stark saugender Untergrund ist vorzunässen oder z.B. mit toom Tiefengrund vorzubehandeln. Glatte, nichtsaugende Flächen sind gründlich zu reinigen, nach Möglichkeit aufzurauen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften.

Verarbeitung:

Zur Herstellung des Mörtels 25 kg Trockenmaterial in ca. 5,5 l (bzw. 5 kg Trockenmaterial in ca. 1,1 l) Wasser einstreuen und mit Rührquirl knollenfrei verrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten kann der Mörtel verarbeitet werden. Nach der Wasserzugabe muss der Mörtel innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeitet sein. Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Grundsätzlich so viel Mörtel mit einem Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen, dass eine vollflächige Verklebung gegeben ist. Im Dauernassbereich (z.B. Terrasse, Balkon) ist auf eine hohlraumfreie Verlegung zu achten. Dafür den toom Fliesenkleber auf die Rückseite der Fliesen auftragen. Fliesen nur in ein pastöses und feuchtes Kleberbett einlegen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +25 °C. Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Begehrbar und verfügbar nach ca. 24 Stunden, belastbar nach ca. 3 Tagen.

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
4 x 4 x 4 mm	ca. 2,4 kg/m ²
6 x 6 x 6 mm	ca. 3,3 kg/m ²
8 x 8 x 8 mm	ca. 4,0 kg/m ²
10 x 10 x 10 mm	ca. 4,7 kg/m ²
12 x 12 x 12 mm	ca. 5,4 kg/m ²

Lieferform:

5 und 25 kg Gebinde

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 23 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Stand: November 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe Gruppe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de