

Schnellkleber

- **Hochergiebig**
- **Bereits nach ca. 3 Stunden verfugbar**
- **Ideal für Dämm- und Bauplatten, keramische Fliesen und Feinsteinzeug**
- **Auch Treppen, Balkonen und alten Fliesenbelägen**
- **Für innen und außen**

Anwendung:

toom Schnellkleber ist ein schnell erhärtender, hochflexibler Dünnbettkleber mit hoher Klebkraft und Elastizität. Zum schnellen Kleben von keramischen Fliesen und Platten. Für Feinsteinzeug, Mosaik sowie für Dämm- und Bauplatten (z.B. Gipskarton). Für innen und außen, Wand und Boden. Auf Beton, Heizestrichen, Gipskarton und Gipsfaserplatten, auf alten Fliesenbelägen, für Balkone und Terrassen. Klebemörtel der Klasse C2FT gemäß DIN EN 12004. Sehr Emissionsarm gemäß GEV EMICODE EC1 PLUS.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und staubfrei sein. Lose Farbbeschichtungen und Staub sind zu entfernen. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit toom Tiefengrund notwendig. Glatte, nichtsaugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Bei Verklebung von Fliese auf Fliese ist zu beachten, dass die alten Fliesen nach Möglichkeit aufzurauen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln sind.

Verarbeitung:

Zur Herstellung des Mörtels den Sackinhalt von 10 kg in ca. 2,5 l Wasser einstreuen und mit geeignetem Mischwerkzeug / Rührquirl knollenfrei anrühren, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kurz durchmischen und innerhalb von ca. 40 Minuten verarbeiten. Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Grundsätzlich so viel Kleber mit einem Zahnpachtel auftragen, dass eine vollflächige Verklebung gegeben ist. Die Auftragsfläche richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Arbeitsgeschwindigkeit. Nach Beginn einer Hautbildung an der Oberfläche dürfen keine Fliesen mehr eingelegt werden. Bei hoch beanspruchten Flächen oder im Außenbereich empfiehlt es sich, den Kleber auch auf der Rückseite der Keramik aufzuziehen, um eine absolut hohlraumfreie Verklebung zu erzielen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +25 °C. Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher

Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Nach ca. 3 Stunden kann mit der Verfugarbeit begonnen werden. Begehrbar und verfugbar nach ca. 3 Stunden, belastbar nach ca. 24 Stunden.

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²
6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m ²
8 x 8 x 8 mm	ca. 3,2 kg/m ²
10 x 10 x 10 mm	ca. 3,9 kg/m ²
12 x 12 x 12 mm	ca. 4,6 kg/m ²

Lieferform:

10 kg Gebinde

Lagerung:

Trocken und sachgerecht in fest verschlossenem Gebinde.

Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 6 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 23 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Stand: November 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@quick-mix.de, www.quick-mix.de