

Beton- und Reparaturspachtel

- Zum Ausbessern von Beton
- Für Wand, Boden und Decke
- Einlagig bis 15 mm, mehrlagig bis 30 mm
- Für innen und außen

Anwendung:

toom Beton- und Reparaturspachtel auf Zementbasis eignet sich zum Ausbessern oder Spachteln von Beton, zum Schließen von Fugen, ausgebrochenen Treppenkanten, schadhaften Garagenböden usw. Für Wand, Boden und Decke. Einlagig bis 15 mm, mehrlagig bis 30 mm. Bildet gleichzeitig einen geeigneten Untergrund für alle mineralischen Anstriche. Für außen und innen.

Mörtelgruppe NM III in Anlehnung an DIN20000-412. Hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 197. Faserverstärkt und vergütet. Güteüberwacht. Chromatarm.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein. Lose Teile, alte Anstriche und Spachtelmassen sind restlos zu entfernen. Den Untergrund evtl. durch Sandstrahlen oder Hochdruckreiniger vorbereiten. Saugende Untergründe grundsätzlich vornässen, den Spachtel ggf. als Haftbrücke mit einem Pinsel oder Besen einwalken und frisch in frisch beschichten.

Verarbeitung:

toom Beton- und Reparaturspachtel mit ca. 0,8 – 0,9 l sauberem Wasser pro 5-kg-Beutel knollenfrei anmischen. Zweckmäßig ist es, dafür einen Quirl zu verwenden. Der Mörtelauftrag muss frisch in frisch und hohlraumfrei durch Aufdrücken mit einer Kelle erfolgen. Mörtel nicht anwerfen. Er eignet sich einlagig für Schichtdicken von 1 - 15 mm. Bei größeren Schichtdicken (bis max. 30 mm) kann in mehreren Lagen gearbeitet werden. Dabei muss die untere Lage aufgeraut und erhärtet sein. Angemischten Mörtel innerhalb einer Stunde verarbeiten. Arbeiten nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über 25°C ausführen. Frisch verarbeiteten Spachtel ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Je nach Schichtstärke und Temperatur ist eine Begehrbarkeit nach 24 Stunden möglich.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach der Tiefe der Ausbrüche und Unebenheiten. Für 1 m² Fläche der Dicke 1 cm werden ca. 17 kg Trockenmörtel benötigt.

Lieferform:

5 kg Beutel

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Empfohlener Verbrauchszeitraum 12 Monate ab Produktionsdatum.

Hinweise

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de