

Duschdichtband

- **Dichtband aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie**
- **Beidseitig vliesbeschichtet**
- **Zum Abdichten von Eckausbildungen und Bewegungsfugen unter keramischen Belägen**
- **Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gem. ZDB Merkblatt**
- **Wasserdicht und dauerelastisch**
- **Silikonverträglich**

Technische Daten:

Farbe	grau
Stärke	0,5 mm
Breite	120 mm
Gewicht	22 g/m
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C.
Verwendung	Innen und Außen Wand- und Bodenbereich
EMI-Code	EC1 PLUS

Anwendung:

toom Duschdichtband eignet sich als Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie A, B und C nach abP unter keramischen Belägen.

Untergrund:

Die Untergrundvorbereitung ist abhängig von der Art des Untergrundes, seiner Beschaffenheit sowie dem vorgesehenen Abdichtungssystem. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Glatte, nicht saugende Flächen sind gründlich zu reinigen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von losen Bestandteilen sein. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen. Dazu toom Duschdicht-Anstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Anschließend mit Duschdicht-Anstrich anstreichen.

Verarbeitung:

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

Lieferform:

Rolle á 5 m und 50 m

Lagerung:

Kühl, trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 24 Monaten

Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juli 2026

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de