

Dispersionskleber

- **Speziell für Fliese auf Fliese**
- **Auch für Holzuntergründe**
- **Für Wand- und Bodenfliesen**
- **Für innen**

Anwendung:

toom Dispersionskleber ist ein gebrauchsfertiger, vielseitiger, hochflexibler Dispersionskleber mit hoher Klebkraft für Wand und Boden. Nur für den Innenbereich geeignet. Zum Kleben Fliese auf Fliese, sowie von keramischen Fliesen, Riemchen, Steinzeug, Glas, Mosaik, Glasmosaik sowie Styropor- und Isoliermaterialien (Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan-Hartschaum). Zum Kleben von Bodenfliesen auf Zementestrichen und Beton sowie von Fliesen auf Gipsplatten, Kalkzement- und Zementputzen, Span- und Faserzementplatten. Nicht für Schwimmbadverklebung verwenden. Farbton: naturweiß

Untergrund:

Geeignete Untergründe: Beton, Putze, Gipskarton-, Gipsfaser-, Gipsbau-Faserzement-, Spanplatten (V 100) und alte Fliesen. Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Beton muss mind. 6 Monate alt, Putze müssen lufttrocken sein. Spanplatten (V 100), Mindestdicke 19 mm, in Nut und Feder verleimen und fest mit Unterkonstruktion verschrauben. Saugende Untergründe mit toom Tiefengrund grundieren. Gipsuntergründe, Faserzement- und Spanplatten mit dem toom Haftgrund vorbehandeln. Alte Fliesenbeläge sowie glatte nichtsaugende Untergründe sind wenn möglich aufzurauen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften.

Verarbeitung:

toom Dispersionskleber wird mit einem geeigneten Zahnpachtel auf den Untergrund aufgetragen und gleichmäßig durchgekämmt, so dass eine vollflächige Verklebung gegeben ist. Die Flächen dürfen dabei jeweils nur so groß sein, dass die Fliesen innerhalb der offenen Zeit (vor der Hautbildung) in ein pastöses Kleberbett eingelegt werden können. Das Korrigieren des Verlegegutes ist trotz sofortiger Haftung noch kurze Zeit möglich. Klebereste müssen sofort mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Verarbeitung sollte nicht bei Lufttemperaturen unter + 5 °C und Untergrundtemperaturen unter + 12 °C sowie nicht über 30 °C erfolgen. Die Verarbeitungszeit bei + 20°C beträgt ca. 30 Minuten. Die Fliesenbeläge sind nach ca. 48 Stunden begehbar, im Wandbereich frühestens nach 48 Stunden und im Bodenbereich frühestens nach 4 Tagen verfugbar.

Verbrauch:

Fliesenformat	Zahnung	Verbrauch
5 – 15 cm	4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²
10 – 20 cm	6 x 6 mm	ca. 2,4 kg/m ²

Lieferform:

1 und 4 kg Gebinde

Lagerung:

Trocken, frostfrei und sachgerecht aufbewahren. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Entsorgung:

Restinhalte erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Gebinde nach vollständiger Restentleerung in spachtelreinem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Etikettenaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de