

Fliesenfuge

- Für Fugenbreiten bis ca. 4 mm
- Schmutz- und wasserabweisend
- Frostbeständig
- Für Wand und Boden
- Für innen und außen

Anwendung:

toom Fliesenfuge eignet sich zum Ausfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik sowie geschlossenporigen Natursteinplatten im Innen- und Außenbereich. Für Fugenbreiten bis ca. 4 mm. Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE EC1 Plus. Erfüllt die Anforderungen der CG2 WA gemäß DIN EN 13888.

Untergrund:

Um Verfärbungen auszuschließen, muss der Untergrund vor der Verlegung gut ausgetrocknet sein. Die zu verschließenden Fugen sollen frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Ungleichmäßig tiefe und unterschiedlich stark saugende Fugen können zu einem ungleichmäßigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels führen. Fliesenfuge nur auf geschlossenporigen Fliesen verwenden.

Verarbeitung:

toom Fliesenfuge mit sauberem Wasser (1-kg-Gebinde mit ca. 0,28 l bzw. 5-kg-Gebinde mit ca. 1,4 l) zu geschmeidiger Konsistenz anrühren. Mörtel immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da unterschiedliche Wasserzugabe zu einem farblich unterschiedlichen Fugenbild oder Flecken führen. Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten. Saugende Beläge und Fliesenflanken sind vor dem Ausfugen unbedingt vorzunässen. Bei Bodenfliesen das Material diagonal zum Fugenverlauf mit Gummiwischer einbringen, bei Wandfliesen mit einem Fugenbrett. Alle Hohlräume sorgfältig füllen. Überschüssiges Fugenbunt mit einem feuchten Schwamm in kreisenden Bewegungen abwaschen. Nach Aushärtung die Fliesen anschließend mit einem trockenen Tuch polieren. Begehrbar nach ca. 12 Stunden. Belastbar nach ca. 48 Stunden. Die frischen Fugen vor Frost, Niederschlag, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und zu schneller Austrocknung schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über 25 °C. Ggf. können sich Farbpigmente in eventuell vorhandenen Mikroporen in der Oberfläche der Platten festsetzen. Deshalb ist von einem starken Farbkontrast zwischen Belag und Fuge abzuraten. Im Zweifelsfall Probeverlegung durchführen bzw. eine Musterfläche anlegen.

Verbrauch:

Fliesenformat	Fugenbreite	Verbrauch
Mosaik	ca. 2 mm	ca. 0,7 kg/m ²
15 x 15 x 0,5 cm	ca. 3 mm	ca. 0,4 kg/m ²
10 x 20 x 0,5 cm	ca. 3 mm	ca. 0,6 kg/m ²
20 x 20 x 0,8 cm	ca. 3 mm	ca. 0,5 kg/m ²
30 x 30 x 0,8 cm	ca. 4 mm	ca. 0,4 kg/m ²

Lieferform:

1 kg und 5 kg-Beutel (manhattangrau, silbergrau, grau, weiß, basaltgrau u. anthrazit)

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Zum empfohlenen Verbrauchszeitraum beachten Sie bitte die Angabe auf der Verpackung.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20°C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe. Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck. Saure Substanzen können zementäre Fugenmörtel angreifen und zerstören. Deswegen sind beim Einsatz von sauren Reinigern die jeweiligen Anwendungsvorschriften einzuhalten.

Ungleichmäßig angemischtes Material, Restfeuchte im Untergrund bzw. unterschiedlich saugende Untergründe, Fliesenflanken, tiefe Fugen und unterschiedliche Wasserzugaben oder Chargennummern können zu einem ungleichmäßigen (fleckenhaften) Abtrocknen des Fugenmörtels (Farbgebung) führen. Probeverfugung vor Ausführung durchführen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Stand: November 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de, www.quick-mix.de