

Flexkleber

- **Hohe Klebkraft und Elastizität**
- **Auch für Fußbodenheizung**
- **Ideal für keramische Fliesen, Fliesenplatten und Feinsteinzeug**
- **Für Wand und Boden**
- **Für innen und außen**

Anwendung:

toom Flexkleber ist ein vielseitig einsetzbarer Baukleber mit sehr hoher Klebkraft und Elastizität. Zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Mosaik. Auf Betonwänden aus Fertigteilen, Heizestrichen, Estrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Fliese auf Fliese etc. Auch auf Fußbodenheizungen. Für innen und außen. Klebemörtel der Klasse C2TE gemäß DIN EN 12004, Durchbiegung S1 gemäß DIN EN 12002. Sehr Emissionsarm gemäß GEV EMICODE EC1 PLUS.

Untergrund:

Der Untergrund muss eben, tragfähig, fettfrei, trocken, sauber, staubfrei sowie anstrichfrei sein. Farbbeschichtungen, Reinigungsmittel, lose Bestandteile und Staub sind zu entfernen. Geeignete Putze sind Kalkzement- und Zementputze sowie schalölfreier Beton. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit toom Tiefengrund notwendig. Glatte nichtsaugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Bei Verklebung Fliese auf Fliese ist zu beachten, dass die alten Fliesen nach Möglichkeit aufzurauen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln sind.

Verarbeitung:

Zur Herstellung des Mörtels den Gebindeinhalt in Wasser einstreuen (5 kg mit ca. 1,1- 1,3 l Wasser, 25 kg mit ca. 5,5 – 6,5 l Wasser und 30 kg mit ca. 6,6 – 7,8 l Wasser) und knollenfrei mit Rührquirl verrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals kurz durchmischen und innerhalb von ca. 3 Stunden verarbeiten. Bereits angesteiften Kleber nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Grundsätzlich so viel Mörtel mit Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen, dass eine vollflächige Verklebung gegeben ist. Im Dauernassbereich ist auf eine hohlraumfreie Verklebung zu achten. Dafür den Fliesenkleber auch auf der Rückseite der Fliese auftragen. Bei Verklebung auf Fußbodenheizung muss die Heizung min. 1 Tag vorher abgeschaltet sein und darf erst wieder nach Erhärtung des Mörtels eingeschaltet werden. Die Flächen dürfen jeweils nur so groß sein, dass die

Fliesen in ein pastöses, feuchtes Kleberbett eingelegt werden können.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +25 °C. Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Begebar und verfugbar nach ca. 24 Stunden, belastbar nach ca. 7 Tagen.

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
4 x 4 x 4 mm	ca. 1,7 kg/m ²
6 x 6 x 6 mm	ca. 2,6 kg/m ²
8 x 8 x 8 mm	ca. 3,6 kg/m ²
10 x 10 x 10 mm	ca. 4,6 kg/m ²
12 x 12 x 12 mm	ca. 5,6 kg/m ²

Lieferform:

5, 25 und 30 kg Gebinde

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 23 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Stand: November 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6,

49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@quick-mix.de