

Premium Flexkleber

- **Staubreduziert**
- **Hochergiebig**
- **Ideal für großformatige Fliesen, Riemchen, Mosaik und Feinsteinzeug**
- **Auch für Fliese auf Fliese, Balkone, Fassaden und Fußbodenheizungen**
- **Für innen und außen**

Anwendung:

toom Premium Flexkleber ist ein vielseitig einsetzbarer Baukleber mit sehr hoher Klebkraft und Elastizität. Zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug und Mosaik. Klebt auf Betonwänden aus Fertigteilen, Estrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Fliese auf Fliese etc. Ebenso geeignet für Fußbodenheizungen, Balkone und Fassaden. Für innen und außen. Klebemörtel der Klasse C2TE gemäß DIN EN 12004, Durchbiegung S1 gemäß DIN EN 12002. Sehr Emissionsarm gemäß GEV EMICODE EC1 PLUS.

Untergrund:

Der Untergrund muss eben, tragfähig, fettfrei, sauber, staubfrei sowie anstrichfrei sein. Farbbeschichtungen, Reinigungsmittel, lose Bestandteile und Staub sind zu entfernen. Geeignete Putze sind Kalkzement- und Zementputze sowie schalölfreier Beton. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit toom Tiefengrund notwendig. Glatte nichtsaugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Bei Verklebung Fliese auf Fliese ist zu beachten, dass die alten Fliesen nach Möglichkeit aufzurauen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln sind.

Verarbeitung:

Zur Herstellung des Mörtels den Gebindeinhalt in sauberes Wasser einstreuen (ca. 6,0 l pro 20-kg-Gebinde) und knollenfreie mit Rührquirl verrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals kurz durchmischen und innerhalb von ca. 4 Stunden verarbeiten. Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Grundsätzlich so viel Mörtel mit einem Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen, dass eine vollflächige Verklebung gegeben ist. Im Dauernassbereich (z.B. Terrasse, Balkon) ist auf eine hohlraumfreie Verlegung zu achten. Dafür den Premium Flexkleber plus auf die Rückseite der Fliesen auftragen. Bei Verklebung auf Fußbodenheizungen muss diese min. einen Tag vorher abgeschaltet sein und darf erst nach Erhärtung des Mörtels wieder eingeschaltet werden. Fliesen nur in ein pastöses und

feuchtes Kleberbett einlegen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +25 °C. Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Begehbar und verfugbar nach ca. 24 Stunden, belastbar nach ca. 7 Tagen.

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
4 x 4 x 4 mm	ca. 1,6 kg/m ²
6 x 6 x 6 mm	ca. 2,3 kg/m ²
8 x 8 x 8 mm	ca. 3,0 kg/m ²
10 x 10 x 10 mm	ca. 3,7 kg/m ²
12 x 12 x 12 mm	ca. 4,4 kg/m ²

Lieferform:

20 Kg Gebinde

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 23 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Stand: November 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de