

Innenspachtel

- Zum Füllen und Glätten
- Vielseitig verwendbar
- Für innen

Anwendung:

toom Innenspachtel eignet sich zum Füllen, Spachteln und Glätten von Fugen in Gipskarton-, Faserverbundplatten oder Betonfertigteildecken. Auch zum Ausbessern von Rissen, Betonnestern, Löchern und Unebenheiten an Wand und Deckenflächen.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig und fest, sauber und frei von Verunreinigungen und Trennschichten sein. Vor der Verarbeitung Untergründe vornässen, stark saugende Flächen, Holzuntergründe grundieren, z.B. mit toom Haftgrund vorbehandeln. Glatte Flächen leicht aufrauen. Betonflächen müssen ausreichend erhärtet sein.

Verarbeitung:

toom Innenspachtel langsam in ca. 3 l sauberes Wasser pro 5 kg Beutel einstreuen und ca. 2 Minuten reifen lassen. Anschließend knollenfrei zu einer spachtelfähigen Konsistenz anmischen. Nur so viel Material anmischen, wie innerhalb von ca. 45 Minuten verarbeitet werden kann. Nach Erhärtung lässt sich der toom Innenspachtel leicht schleifen. Vor nachfolgenden Anstrichen ausgebesserte Flächen mit toom Tiefengrund vorbehandeln. Frische Flächen sind vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (z. B. starker Wind, Frost) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über 25 °C ausführen.

Verbrauch:

1 kg Innenspachtel ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 1,1 l Spachtelmasse und reicht für ca. 1,1 m² Putzfläche bei 1 mm Auftragsdicke. 5 kg Innenspachtel ergeben verarbeitungsgerecht angemischt ca. 5,5 Liter Spachtelmörtel.

Lieferform:

5 kg Gebinde

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Verbrauchszeitraum: 6 Monate ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Gips und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de