

Natursteinkleber

- **Flexibel**
- **Frostsicher**
- **Weiß**
- **Für Natursteine aller Art**
- **Ideal für verfärbungsempfindliche Natursteine wie Marmor oder Granit**
- **Für innen und außen**

Anwendung:

toom weißer Natursteinkleber eignet sich zur Verklebung von verfärbungsempfindlichen Natursteinen wie z.B. Marmor und Granit auf Beton, Putz, Estrich, Gipskartonplatten sowie Heizestrichen im Innen- und Außenbereich. Klebemörtel der Klasse C2TE gem. DIN EN 12004, Durchbiegung S1 gemäß DIN EN 12002. Sehr Emissionsarm gemäß GEV EMICODE EC1 PLUS.

Untergrund:

Der Untergrund muss eben, tragfähig, fettfrei, trocken, sauber, staubfrei sowie anstrichfrei sein. Farbbeschichtungen, Reinigungsmittel, lose Bestandteile und Staub sind zu entfernen. Geeignete Putze sind Kalkzement- und Zementputze sowie schalölfreier Beton. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit toom Tiefengrund notwendig. Glatte nichtsaugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind gründlich zu reinigen und mit toom Quarzgrund vorzubehandeln. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften.

Verarbeitung:

toom Natursteinkleber mit Wasser (ca. 1,3 l pro 5-kg-Gebinde bzw. ca. 5,2 l pro 20-kg-Gebinde) in einem sauberen Gefäß unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Min. nochmals aufrühren. Nicht mehr Mörtel anrühren als in ca. 2-3 Stunden verarbeitet werden kann. Bereits angesteiftes Material nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Natursteinkleber mit einem Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen und gleichmäßig durchkämmen. Auf vollflächige Verklebung achten. Natursteinbeläge nur in frischen Natursteinkleber einlegen. Im Dauernassbereich, auf Balkonen oder Terrassen ist auf eine hohlraumfreie Verlegung zu achten. Dafür muss der Kleber auch auf die Rückseite der Beläge aufgetragen werden. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +25 °C. Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Begehrbar und verfügbar nach ca. 24 Stunden, belastbar nach ca. 7 Tagen.

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
4 x 4 x 4 mm	ca. 2,1 kg/m ²
6 x 6 x 6 mm	ca. 3,0 kg/m ²
8 x 8 x 8 mm	ca. 3,9 kg/m ²
10 x 10 x 10 mm	ca. 4,8 kg/m ²
12 x 12 x 12 mm	ca. 5,7 kg/m ²

Lieferform:

5 und 20 kg Gebinde

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 23 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Stand: November 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de