

Quarzgrund

- **Zur Haftverbesserung**
- **Für alle glatten, nichtsaugenden Untergründe**
- **Lösemittelfrei**
- **Für innen und außen**

Anwendung:

toom Quarzgrund eignet sich zur Haftverbesserung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen (z. B. Fliesen, glatt geschalter Beton etc.) für nachfolgende Beläge. Unter Fliesen, Ausgleichsmassen und in Verbindung mit nachfolgender Verbundabdichtung bei Böden im Außenbereich geeignet. Weiterhin auf alten, festhaftenden wasserbeständigen Teppichkleberresten sowie auf biegesteifen Holzuntergründen im Innenbereich geeignet. Nicht für den Dauernass- und Unterwasserbereich geeignet. Sehr Emissionsarm gemäß GEV EMICODE EC1 PLUS.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und rissfrei sein. Lose Teile, Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z. B. alte Farbanstriche, Öle, etc.) sind restlos zu entfernen. Den Untergrund ggf. anschleifen.

Verarbeitung:

Einfach aufrühren und nicht mit anderen Produkten mischen. Quarzgrund ist gebrauchsfertig und kann sofort unverdünnt verarbeitet werden. Mit einer Rolle, Bürste oder Pinsel auf den tragfähigen und sauberen Untergrund gleichmäßig dünn auftragen. Eine Verwendung im Außenbereich immer nur in Kombination mit einer Verbundabdichtung einsetzen. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C absinken. Je nach Witterung beträgt die Trocknungszeit ca. 12 Stunden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Darf nicht in Kinderhände gelangen.

Verbrauch:

Je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes ca. 0,2 kg/m².

Lieferform:

1 kg / 7 kg Gebinde

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei im fest verschlossenen Gebinde. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Entsorgung:

Restinhalte trocknen lassen. Danach als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Gebinde nach vollständiger Restentleerung in tropffreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit. EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt des Produktes gem. RL 2004/42. EG: Kat. A/h: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de