

Spachtelmasse

- Zum Glätten von Unebenheiten
- Zum Schließen von Rissen und Löchern
- Weiß und frostsicher
- Für innen und außen

Anwendung:

toom Spachtelmasse eignet sich zum Schließen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten von Unebenheiten im Außen- und Innenbereich bei Putzen, Mauerwerk und Beton. Der hohe Weißheitsgrad verhindert ein Durchscheinen bei Tapeten und Anstrichen. toom Spachtelmasse ist leicht zu verarbeiten, besitzt eine hohe Haftung und Füllkraft, ist witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und frostfrei sein. Lose Teile, alte Anstriche und Spachtelmassen sind restlos zu entfernen. Den Untergrund evtl. durch Sandstrahlen oder Hochdruckreiniger vorbereiten. Saugende Untergründe grundsätzlich vornässen, den Spachtel ggf. als Haftbrücke mit einem Pinsel oder Besen einwalken und frisch in frisch beschichten.

Verarbeitung:

8 kg Pulver in ca. 1,6 l sauberem Wasser einstreuen und knollenfrei und geschmeidig anrühren. toom Spachtelmasse mit Kelle oder Spachtel auftragen. Das Material ist ca. 30 Minuten verarbeitbar. Die Übergänge mit feuchtem Pinsel verstreichen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +25 °C. Frisch aufgetragenes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Nachdem die Oberfläche abgetrocknet ist, können Folgeanstriche durchgeführt werden.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach der Tiefe der Ausbrüche und Unebenheiten. Für 1 m² Fläche der Dicke 1 mm werden ca. 1,3 kg Spachtelmasse benötigt.

Lieferform:

8 kg Gebinde

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de