

Zementmörtel

- **witterungsbeständig**
- **nach Erhärtung frostsicher**
- **für starke Beanspruchung**
- **zum Mauern und Ausbessern**

Anwendung:

Zementmörtel ist universell im Innen- und Außenbereich anwendbar. Besonders geeignet für Mauer- und Putzflächen, die besonders hohen Anforderungen genügen müssen. Zum Erstellen und Ausbessern schlagfester, widerstandsfähiger und witterungsbeständiger Mauer- und Putzflächen.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein. Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen bzw. vorspritzen. Beim Mauern sind die Steine je nach Saugverhalten vorzunässen.

Verarbeitung:

Sackinhalt von 25 kg mit ca. 3,8 l sauberem Wasser kellengerecht anmischen und innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeiten. Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung, Wind und Frost zu schützen.

Ergiebigkeit:

Ein Gebinde von 25 kg ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 17 l Mauer- und Putzmörtel.

Verbrauch:

als Mauermörtel:	2 DF-Steine, Wandbreite 11,5 cm, 32 kg je m ² 3 DF-Steine, Wandbreite 17,5 cm, 45 kg je m ²
als Putzmörtel:	bei i. M. 10 mm Auftragsdicke ca. 15 kg je m ² bei i. M. 15 mm Auftragsdicke ca. 22,5 kg je m ²

Lieferform:

25 kg Sack

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de