

TZ-o

Cement trasowy - oryginalny 40L



Cement pucolanowy

CEM IV/B (P) 32,5 N wg EN 197-1

- zawiera min. 40% oryginalnego trasu tubag



ZASTOSOWANIE

- do wykonywania gładkich, łatwych w obróbce i wytrzymałych zapraw budowlanych, np. zapraw do licowania i układania
- szczególnie do układania delikatnych okładzin z kamienia naturalnego i ceramicznych wykładzin podłogowych lub płytek
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

- z trassem, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wykwitów wapiennych i przebarwień kamieni naturalnych oraz zoptymalizowania procesu wiązania
- monitorowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Cementowni (VDZ)

OBRÓBKA

- | | |
|--------------------------------|--|
| Temperatura | ■ Nie stosować zaprawy przygotowanej zgodnie z poniższymi proporcjami mieszania i nie dopuszczać do jej wyschnięcia w temperaturze powietrza, materiału i podłoża poniżej +5°C i przy spodziewanych nocnych przymrozkach, a także powyżej +30°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu i/lub silnym wietrze. |
| Schnięcie / Twardnienie | ■ Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie i zacinający deszcz, w razie potrzeby zabezpieczyć ją folią. |
| Czyszczenie narzędzi | ■ Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. |
| Uwaga | <ul style="list-style-type: none">■ Stosować wyłącznie kruszywa zgodne z normami DIN EN 12139 lub DIN EN 12620.■ Kruszywa nie mogą zawierać żadnych szkodliwych lub barwiących składników.■ Nie dodawać wapna do zaprawy podczas układania okładzin z kamienia naturalnego.■ W przypadku wykładzin podłogowych połączenia powinny pozostać otwarte tak długo, jak to możliwe, aby zaprawa układająca mogła wyschnąć przez połączenia.■ Jeśli wymagane jest wyrównanie wysokości wykładzin podłogowych, zaprawa wymagana do wyrównania musi być nieco bardziej wilgotna niż wilgotna ziemia. Oznacza to, że zaprawa powinna wykazywać wilgotny połysk po ściśnięciu białą pięścią.■ Zaprawa do układania powinna mieć plastyczną konsystencję. |

FORMA DOSTAWY

Pozycja	GTIN/EAN 4004637	Wielkość opakowania
TZ-o	- 57209 7	Worek 25 kg

SKŁADOWANIE

- Produkt w workach należy przechowywać na paletach w suchym i odpowiednim miejscu.

DANE TECHNICZNE

typ produktu	CEM IV/B (P) 32,5 N zgodnie z normą DIN EN 197
gęstość nasypowa	ok. 1,05 kg/dm ³
kolor	szaro-beżowy

Wszystkie dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami testowymi i testami aplikacyjnymi. Możliwe są odchylenia w warunkach praktycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI

Bezpieczeństwo	■ Produkt reaguje silnie alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu zawsze spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast skonsultować się z lekarzem. ■ Należy przestrzegać dalszych instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.
GISCODE	■ ZP1 (produkty cementowe, niskochromianowe)
Utylizacja	■ Utylizacja zgodnie z oficjalnymi przepisami. ■ Opróżnij całkowicie opakowanie i wyślij je do recyklingu. ■ Utwardzony produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewać do kanalizacji. Utylizacja utwardzonego produktu tak jak odpady betonowe i zaczyn betonowy. Kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wykazu odpadów w zależności od pochodzenia: 17 01 01 (beton) lub 10 13 14 (betonodpady i szlam betonowy).

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych stanowią jedynie ogólne zalecenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym doradcą techniczno-handlowym lub z naszą linią informacyjną tel. +48 71/ 392 72 20. Wszystkie informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu oraz odnoszą się do profesjonalnego zastosowania i normalnego użytkowania. Wszystkie informacje są niewiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Wyklucza się gwarancję ogólnej ważności wszystkich informacji w odniesieniu do różnych warunków pogodowych, przetwarzania i obiektów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach dalszego rozwoju produktów i technologii zastosowań. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej, obowiązujących norm i wytycznych, a także wytycznych dotyczących obróbki technicznej. Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej tracą ważność poprzednie wydania. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.